

NAKS + P

ITSETASOITTUVA NOPEASTI KOVETTUVA LATTIATASOITE ONGELMALLISIIN ALUSTOIHIN.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI PUUHUN SEKÄ UIVAN LATTIAN RAKENTAMISEEN

TUOTTEEN KUVAUS

- Käsillä tai pumpulla levitettävä itsetasoittuva, kutistumaton, nopeasti kovettuva lattiatasoite
- Sopii käytettäväksi myös paksumpana kerroksena lattiavalussa ja uivaa lattiaa rakennettaessa.

KÄYTTÖ

- Tasoitetta käytetään betonista, kivistä, puusta, vedenkestävästä vanerista, kipsilevystä ja muista materiaaleista valmistettujen lattioiden tasoittamiseen. Sopii lattialämmityksen päälle valamiseen.
- Sopii parketin, rullamateriaalien, keraamisten laattojen, mattojen ynnä muiden alustaksi.
- Käyttö sisätiloissa. Paikkoihin, jotka eivät ole jatkuvasti märkiä.

KOOSTUMUS

- Sisältää erikoismentejä, hiekkaa, lisä- ja täyteaineita, polymeerejä, notkistimia ja kuituja.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Valmiin tasoitteen leviävyys on standardin EN 12706 mukaisesti 140–150 mm. Kovettuneen tasoitteen tartuntalujuus on yli 1 MPa ja puristuslujuus vähintään 30 MPa.

TASOITTEEN VALMISTAMINEN

- Tasoitejauhe lisätään huoneenlämpöiseen veteen. Vettä lisätään 20–22 % tasoitteen painosta, eli 5–5,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden. Sekoitetaan huolellisesti, kunnes jauhe on täysin kostunut. Annetaan seistä muutama minuutti ja sekoitetaan uudelleen. Varmistetaan, että jauhe on liennut täydellisesti. Valmis tasoite on käyttökelpoista 15–20 minuutin ajan veden lisäämisestä.

LEVITYS

- Lattia puhdistetaan irtonaisista roskista ja pölystä. Käytetään tarvittaessa pölynimuria. Aluslattia pohjustetaan tartuntapohjusteella ja annetaan kuivua muutaman tunnin (kosketuskuiva). Tasoite kaadetaan maahan käsillä tai sekoitinpumpulla. Tasoitetaan tarvittaessa harjatelalla tai teräslastoilla. Tasoitekerroksen paksuus lattialla on 3–50 mm.

KOVETTUMINEN

- Lattialla voidaan kävellä 2–3 tunnin kuluttua. Lattia voidaan päällystää seitsemän vuorokauden kuluttua. Kovettumisaika riippuu tasoitekerroksen paksuudesta ja tilan lämpötilasta ja kosteudesta.

MENEKKI

- Laastin menekki 1 mm:n kerrospaksuudella on 1,7 kg/m², 5 mm:n kerrospaksuudella 8,5 kg/m².

RAJOITUKSET – VAROITUKSET – OHJEET

- Laastia voidaan käyttää +10...+35 °C:n lämpötilassa. Lattiatasoitetta ei saa käyttää pinnoissa, jotka saattavat sisältää öljyä, rasvaa tai kevyttä polttoöljyä. Kovettumisprosessia ei saa nopeuttaa käyttämällä lattialämmitystä tai tuulettamalla tilaa. Juuri valettu tasoitepinta tulee suojata suoralta auringonvalolta.
- Tuote sisältää sementtiä. Veden kanssa kosketuksiin joutuessa muodostuu emäksinen reaktio. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä. Tarkemmat tiedot löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

VARASTOINTI

- Tuote säilyy alkuperäispakkauksessa ja kuivissa tiloissa kuusi kuukautta. Valmistuspäivä pakkauksessa.