

NAKS + P

PAŠIZLĪDZINOŠĀ, ĀTRI CIETĒJOŠĀ, GRĪDAS ŠPAKTELE PROBLEMĀTISKĀM PAMATVIRSMĀM.

IZMANTOŠANAI ARĪ UZ KOKA UN „PELDOŠAJĀM” GRĪDĀM

PRODUKCIJAS RAKSTUROJUMS

- Manuāli vai ar mikser-sūkņa palīdzību uz pamatvirsmas uzklājama pašizlīdzinošā, nenosēdošā, ātri cietējošā grīdas izlīdzināšanas špaktele.
- Izmantošanai arī uz koka grīdām, biežākas kārtas grīdu izlīdzināšanai un „peldošo” grīdu veidošanai.

PIELIETOŠANA

- Betonu, akmens, koku, ūdens izturīga finiera, grīdas ģipškartona un citu cietu grīdu izlīdzināšanai.
- Izmanto grīdas apkures elementu aizliešanai- izlīdzināšanai, kā arī par pamatvirsmu parketam, ruļveida grīdas segumiem, glazūra plāksnēm, grīdas flīzēm u.t.t.
- Izmantošanai iekšējos apstākļos, vietās, kur nav paredzēta patstāvīgi slapja vide.

SASTĀVS

- Speciāls cements, smalka smilts, papildinošās pildvielas, polimēri, plastifikatori un armējuma šķiedras.

PRODUKCIJAS ĪPAŠĪBAS

- Gatavās grīdas pašizlīdzinošās špakteles plūstamība uz EN 12706 bāzes 140-150mm, sacietējuša sastāva atraušanas izturība virs 1 MPa un spiediena izturība vismaz 30 MPa.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Sauso maisījumu iebērt maisītājā vai maisāmajā traukā.
- Pievienot siltu (18-20°C) ūdeni 20-22% no sastāva (5-5,5 l uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms lietošanas, ieteicams gatavo masu atstāt uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavais grīdas pašizlīdzinošais sastāvs izstrādājams 15-20 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas.

IZLIETOŠANA

- Pirms maisījuma uzklāšanas, rūpīgi notīrīt grīdu no vaļējām daļiņām un putekļiem.
- Pēc nepieciešamības var izmantot putekļsūcēju.
- Notīrīto grīdu ieteicams samitrināt vai apstrādāt ar Uninaks NAKKEDISPERSIOON saistdispersijas grunti.
- Saistdispersijas gruntij ļaut nožūt dažas stundas.
- Gatavo maisījumu izliet vai ar mikser-sūkni uzklāt uz grīdas.
- Pēc nepieciešamības var palīdzēt izlīdzināt ar adatino rulli vai metāla robaino špakteleļāpstu.
- Izlīdzinošās kārtas biezums uz grīdas vidēji 3-50 mm.

SACIETĒŠANA

- Pa uzklāto pašizlīdzinošo sastāvu var staigāt pēc 2-3 stundām.
- Grīdas segumus var uzklāt pēc 5-7 diennaktīm, atkarībā no uzlietās kārtas biezuma, telpas temperatūras un mitruma.

PATĒRIŅŠ

- 1mm biezumā patēriņš ir 1.7kg/m², 5mm biezumā patēriņš ir 8.5kg/m².

IEROBEŽOJUMI – BRĪDINĀJUMI - IETEIKUMI

- Sastāvu var izmantot pie temperatūras +10° C līdz
- + 30° C. Pašizlīdzinošo sastāvu nedrīkst izmantot uz pamatvirsmām, kuras satur eļļas, taukus, degvielu. Sacietēšanas procesu nedrīkst paātrināt ar grīdas apkures, sildīšanas vai pastiprinātas vēdināšanas palīdzību. Ieteikums novērst tiešos saules starus no tikko uzlietas grīdas.
- Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni, notiek tvaika reakcija, kas var izraisīt ādas iekaisumu. Sastāvam nonākot acīs, nekavējoties tās izskalot ar lielu daudzumu tīru ūdeni. Precīzāka informācija no sastāva drošības kartes.

UZGLABĀŠANA

- Oriģinālajā iepakojumā, sausās telpās, uzglabāt 6 mēnešus no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.