

# NIISKUSTÕKE

## ALUSPINDADE KRUNTIMISEKS

### KASUTUSALAD

- Kipsplaatide kruntimiseks enne keraamiliste plaatidega katmist.
- Kergesti märguvate seinte ja lagede viimistluseelseks kruntimiseks.
- Probleemsete aluspindade kruntimiseks enne tapetseerimist.
- Nakkekihi tegemiseks vanadele plaatidele ja plastikpõrandakatetele.

### ALUSPINNAD

- Kiviplaat, betoon, mört, tellis, kivi, polümeersed materjalid.

### KASUTAMINE

- Niisketes, märgades ruumides temperatuuril üle + 10 °C.
- Aluspind peab olema kuiv ja puhas.

### MATERJALI KULU

- Tugevad, vähe niiskust imavad pinnad kahe kihi pealekandmisel 0,15 l / m<sup>2</sup>.
- Vett imavad aluspinnad kahe kihi pealekandmisel 0,3 l / m<sup>2</sup>.
- Nakkekihina kasutamine plastikul ja vanadel plaatidel 0,5 l / m<sup>2</sup> kohta.

### KASUTAMISÕPETUS

- Kantakse aluspinnale pintsliga või rulliga kahes kihis. Esimene kiht lahjendatakse veega 1 : 1. Pärast esimese kihi kuivamist lahjendamata teine kiht.
- Keraamilisi plaate võib paigaldada 4 tunni möödudes.
- Vinüülkatted karestatakse enne nakkekihi peale kandmist. Niiskustõket segada
- 0,1 mm liivaga mahuvahekorras 1 : 3. Segu kanda vinüülkattetele 1 - 2 mm kihina.
- Lasta kuivada 12 tundi.

### SÄILIMISAEG, PIIRANGUD

- Säilib 12 kuud.
- Hoida külmumast.