

NIISKUSTŌKE

DRĖGMĖS IZOLIATAS

PAGRINDUI GRUNTUOTI

PASKIRTIS

- Gipsinėms plokštėms gruntuoti prieš klijuojant keramines plyteles.
- Šiek tiek drėkstančioms sienoms ir luboms gruntuoti prieš dengiant apdailos medžiagomis.
- Sunkiai apdorojamiems paviršiams gruntuoti prieš tapetavimą.
- Sukibimui su senomis plytelėmis ir plastikinėmis grindų dangomis pagerinti.

PAVIRŠIAI

- Plytelės, betonas, plytos, mūras, polimerinės medžiagos.

PASKIRTIS

- Drėgnoms, šlapioms patalpoms, kuriose temperatūra aukštesnė nei +10 °C.
- Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

MEDŽIAGOS SAŃAUDOS

- Dviem sluoksniais dengiant kietus, mažai drėgmės sugeriančius paviršius: 0,15 l / m².
- Dviem sluoksniais dengiant vandenį sugeriantį pagrindą: 0,3 l / m².
- Naudojant kaip rišamąjį sluoksnį plastikiniams paviršiams ir senoms plytelėms: 0,5 l / m².

NAUDOJIMAS

- Paviršių padenkite teptuku arba voleliu dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui gaminį atskieskite vandeniu santykiu 1:1. Pirmam sluoksniui išdžiūvus, antrą sluoksnį denkite neskiestu gaminiu.
- Keramines plyteles galima kloti po 4 valandų.
- Vinilines dangas prieš dengiant rišamąjį sluoksnį reikia pašiurkštinti. Drėgmės izoliatą sumaišykite su 0,1 mm smėliu santykiu pagal tūrį 1:3. Vinilinę dangą padenkite mišiniu 1–2 mm storio sluoksniu.
- Leiskite paviršiui džiūti 12 valandų.

LAIKymo TERMINAS, APRIBOJIMAI

- Laikymo terminas 12 mėnesių.
- Saugoti nuo užšalimo.