

NOBENAKS

ISEVALGUV KIIRKIVINEV PÕRANDATE TASANDUSSEGU

TOOTE ISELOOMUSTUS

- Käsitsi või pumbaga pinnale kantav isetasanduv põrandatasandussegu, mis mõeldud peentasanduseks erinevate katete alla.

KASUTAMINE

- Betoonist, kivist ja teistest tugevatest mineraalsetest materjalidest põrandate peentasandamiseks.
- Sobib aluspinnaks parketile, rullmaterjalile, glasuurlaadile, vaipadele jne.
- Kasutamiseks sisetingimustes ja kohtades, kus ei ole ette näha kestva märga keskkonda.
- Sobib põrandakütete kinnivalamiseks.

KOOSTIS

- Eritsemendid, liiv, täiendavad lisa- ja täiteained, polümeerid ja plastifikaatorid.

TOOTE OMADUSED

- Valmisseguga valguvus EN 12706 alusel 140-150 mm.
- Kivinenud segu tõmbetugevus üle 1 MPa ja survetugevus vähemalt 30 MPa.

SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Kuivsegule lisada toasooja vett 21-22% segu kaalust. 5,25-5,5 liitrit vett 25 kg koti kohta.
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul mõni minut seista ja sega veelkord.
- Veenduda segu täielikus segunemises.
- Valmisseguga kasutatav 15-20 minutit vee lisamisest.

PAIGALDAMINE

- Puhastada põrand lahtistest osadest ja tolmust.
- Vajadusel kasutada tolmuimejat.
- Kruntida aluspõrand Nakkedispersiooniga.
- Nakkedispersioonil lasta kuivada mõned tunnid (puutekuiv) .
- Segu on maha kallatav käsitsi või pumbatav mikserpumbaga.
- Vajadusel aidata segul tasanduda harjasrulli või terassiluritega.
- Tasanduskihi paksus põrandal 3-30 mm.

KIVINEMINE

- Põrand on käimiskuiv 2-3 tunni möödudes.
- Katmiskuiv kuni 7 ööpäeva möödudes.
- Aeg sõltub segukihi paksusest, temperatuurist ja ruumi niiskusest.

KULUNORM

- 1 mm kihi korral kulub segupulbrit
- 1,7 kg/m². 5 mm kihi korral 8,5 kg/m².

PIIRANGUD – HOIATUSED – NÕUANDED

- Segu saab kasutada temperatuuril +10 °C kuni +35 °C.
- Tasandussegu ei sobi kasutada õli, rasvu, kergeid kütteõlisid sisalda võivatel pindadel.
- Samuti pehmetel või mitteniiskuskindlatel aluspindadel.
- Kivinemisprotsessi ei tohi kiirendada põranda kütmise või ruumi tuulutamisega.
- Vältida otsest päikesepaistet värskelt valatud segupinnale.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Säilib 6 kuud, originaalpakendis ja kuivades tingimustes. Valmistamise kuupäev pakendil.