

NOBENAKS

САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

- Самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь для выравнивания полов, наносимая ручным или механическим способом и предназначенная для тонкослойных стяжек под напольные покрытия различного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для устройства тонкой выравнивающей стяжки по основаниям из бетона, камня и иных минеральных материалов высокой прочности.
- Пригодна в качестве основания под паркет, рулонные материалы, глазурованную плитку, ковровые покрытия и т.п. Предназначена для использования во внутренних помещениях и местах, где отсутствует постоянная влажная среда. Пригодна для устройства стяжки теплых полов.

СОСТАВ

- Специальные сорта цемента, песок, добавки и заполнители, полимерные компоненты и пластификаторы.

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

- Растекаемость готового раствора – 140-150 мм по EN 12706. Прочность на растяжение затвердевшего раствора – более 1 МПа, прочность на сжатие – не менее 30 МПа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- В сухую смесь добавить воды комнатной температуры в объеме 21-22% от веса смеси. На один мешок смеси требуется 5,25-5,5 л воды. Тщательно перемешать смесь до полного насыщения водой. Выдержать раствор в течение нескольких минут и снова перемешать. После перемешивания смесь должна быть полностью однородной. Раствор можно использовать в течение 15-20 минут с момента затворения смеси водой.

НАНЕСЕНИЕ

- Перед нанесением раствора очистить пол от мусора и пыли. При необходимости использовать пылесос. Прогрунтовать поверхность пола адгезионной дисперсией Nakke dispersioon и дать ей высохнуть в течение нескольких часов до степени, когда она перестанет быть липкой при прикосновении. Раствор выкладывается на пол ручным способом или с помощью растворонасоса. При необходимости использовать для разравнивания раствора щеточный валик или металлическую гладилку. Толщина выравнивающей стяжки пола 3-30 мм.

ТВЕРДЕНИЕ

- Пол достигает прочности, достаточной для ходьбы по поверхности, через 2-3 часа. Пол достигнет прочности, необходимой для устройства напольных покрытий, через 7 суток. Срок зависит от толщины стяжки, температурных условий и влажности помещения.

НОРМА РАСХОДА

- 1,7 кг сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм. 8,5 кг на 1 м² при слое 5 мм.

ОГРАНИЧЕНИЯ – ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ – РЕКОМЕНДАЦИИ

- Раствор можно применять при температуре от +10 °C до +35 °C. Раствор не пригоден для устройства стяжек на полах, поверхность которых загрязнена маслом, жиром, легким мазутом. Стяжку из раствора нельзя устраивать по мягким и невлагостойким основаниям. Не допускается ускорять процесс твердения, используя системы обогрева пола или принудительную вентиляцию. Следует избегать прямого попадания солнечных лучей на свежую стяжку.
- Изделие содержит цемент. При контакте с водой происходит щелочная реакция, которая может вызвать раздражение кожи. Если смесь попала в глаза, промойте их большим количеством воды. Более подробная информация содержится в карте безопасности изделия.

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения 6 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении. Дата изготовления указана на упаковке.