

PAISUV BETOON M400

IŠSIPLEČIANTIS BETONAS M 400

SAUSAS BETONO MIŠINYS GRANITINIO AKMENS SKALDOS PAGRINDU, IŠSIPLEČIANTIS PRADĖJUS KIETĖTI IŠTIRPUSIAI PARUOŠTAI BETONO MASEI

Kietumo klasė slegiant C30/37 EVS-EN 206-1

Kietėdamas betonas išsiplečia iki 2%.

ĮRENGINIAMS, ANKERINĖMS DETALĖMS IR APATINIO BETONO SLUOKSNIO MAZGAMS SUTVIRTINTI.

ĮVAIRIOMS GELŽBETONINĖMS DETALĖMS ĮRENGTI. MONTAVIMO DEFEKTAMS PAŠALINTI.

TINKAMAS NAUDOTI VIDAUS IR LAUKO DARBAMS.

SUDĖTIS

- Granitinė skalda (2-6 mm), kvarcinis smėlis, portlandcementis, plastifikatoriai, išsiplečiantis papildas.

BETONO PARUOŠIMAS

DĖMESIO! Betonų plėtimosi savybės veiksmingos tik 20 minučių įpylus į sausą mišinį vandens.

- Įberkite į atitinkamą indą arba maišytuvą reikiamą kiekį sauso betono.
- Įpilkite vandens – 10-14% pagal mišinio svorį (2,5-3,5 l vienam 25 kg maišui).
- Maišykite sausą mišinį ir vandenį rankiniu arba mechaniniu būdu, kol gausite tirštą masę.
- Paruoštas betonas sunaudotinas per 20 minučių, kol jis dar plečiasi ir nėra sustingęs.

LAIKYMAS

- Maišai su sausu mišiniu turi būti laikomi sausoje vietoje.
- Sauso mišinio galiojimo laikas – iki vienerių metų.