

PAISUV BETOON M400

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ БЕТОН М400

**СУХАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ,
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ ГОТОВОГО БЕТОННОГО
РАСТВОРА**

Класс прочности на сжатие C30/37 EVS-EN 206-1

При твердении бетон увеличивается в объеме до 2%.

**ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ В НИЖНЕМ
СЛОЕ БЕТОНА.**

ДЛЯ УСТАНОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДЕТАЛЕЙ.

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МОНТАЖА.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

СОСТАВ

- Гранитный щебень (2-6 мм), кварцевый песок, портландцемент, пластификаторы, расширяющий наполнитель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА

ВНИМАНИЕ! Эффект расширения сохраняется всего в течение 20 минут после добавления воды в сухую смесь.

- Необходимое количество сухой смеси всыпать в емкость или бетономешалку.
- Добавить воды в количестве 10-14% от веса сухой смеси (2,5-3,5 литра на мешок весом 25 кг).
- Размешать вручную или механическим способом до полного намокания сухой смеси.
- Готовый бетон должен быть использован в течение 20 минут, пока сохраняется эффект расширения.

ХРАНЕНИЕ

- Мешки с сухой смесью должны храниться в сухом помещении.
- Срок хранения сухой смеси – до одного года.