

PLOKILIIM

LENGVŲ BLOKŲ MŪRIJIMUI IR KLIJAVIMUI

Vidaus ir lauko darbams

NAUDOJAMAS

- Lengvų blokų mūrijimui.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Reikalingą miltelių kiekį įberti į maišymo indą.
- Įpilti vandens, kurio kiekis sudarytų 20-22% mišinio svorio (5 – 5,5 litrus 25 kg maišui)
- Rankiniu būdu arba mechaniškai maišyti, kol mišinys visiškai sudrėgs.
- Paruoštą mišinį galima naudoti 4 valandas.

KLIJŲ NAUDOJIMAS

- Geriausiai klijus tepti ant blokų naudojant tinkamo dydžio skiedinio mentę.
- Klijus galima tepti ir tinkavimo mentele arba plieniniu lygintuvu.

APRIBOJIMAI

- Klijams pradėjus džiūti, papildomas vandens kiekis nebeatstatys pirminės klijų konsistencijos maišymo inde.
- Patekus klijams į akis arba ant gleivinės, nuplauti dideliu kiekiu švaraus vandens.

LAIKYMAS

- Mišinio miltelius laikyti maišuose sausoje patalpoje.
- Miltelių laikymo terminas 1 metai.

SUVARTOJIMO NORMA

Klijų suvartojimas priklauso nuo blokų pločio ir mišinio sluoksnio tarp blokų storio.

100x300x600S	3,0 kg/m ²
150x300x600S	4,9 kg/m ²
200x300x600S	5,7 kg/m ²
250x300x600S	6,5 kg/m ²
300x300x600S	7,5 kg/m ²
380x300x600SP	9,0 kg/m ²
500x300x600S	11,7 kg/m ²