

PLOKILIIM

HARKKOLIIMA

KEVYTHARKKOJEN MUURAUKSEEN JA LIIMAAMISEEN

Sisä- ja ulkokäyttöön

KÄYTETÄÄN

- Kevytharkkojen muuraukseen.

VALMISTAVAT TOIMENPITEET

- Tarvittava määrä laastijauhetta kaadetaan sekoitusastiaan.
- Lisätään vettä 20-22 laastin painosta (5 – 5,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on kokonaan kostunut.
- Valmis laasti on käytettävä 4 tunnissa.

HARKKOLIIMAN KÄYTTÖ

- Harkkoliima on parasta levittää harkkoihin sopivanmittaisella ns. liimakelkalla.
- Harkkoliima voidaan yhtä hyvin levittää harkolle myös hammaslastalla tai teräsilotimella.

RAJOITUKSET

- Veden lisääminen sekoitusastiassa kovettumaisillaan olevaan seokseen ei palauta seoksen entisiä ominaisuuksia.

SÄILYTYS

- Liimapulverisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa.
- Liimapulverin säilymisaika kuivissa olosuhteissa on 1 vuosi.

MENEKKI

- Harkkoliiman menekki riippuu harkkojen leveydestä ja harkkojen välisen laastikerroksen paksuudesta.