

## ***PLOKILIIM***

# **HARKKOLIIMA**

## **KEVYTHARKKOJEN MUURAUKSEEN JA LIIMAAMISEEN**

### **Sisä- ja ulkokäyttöön**

#### **KÄYTETÄÄN**

- Kevytharkkojen muuraukseen.

#### **VALMISTAVAT TOIMENPITEET**

- Tarvittava määrä laastijauhetta kaadetaan sekoitusastiaan.
- Lisätään vettä 27-30% laastin painosta (6,75 - 7,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on kokonaan kostunut.
- Valmis laasti on käytettävä 4 tunnissa.

#### **HARKKOLIIMAN KÄYTTÖ**

- Harkkoliima on parasta levittää harkkoihin sopivanmittaisella ns. liimakelkalla.
- Harkkoliima voidaan yhtä hyvin levittää harkolle myös hammaslastalla tai teräsilotimella.

#### **RAJOITUKSET**

- Veden lisääminen sekoitusastiassa kovettumaisillaan olevaan seokseen ei palauta seoksen entisiä ominomaisuuksia.

#### **SÄILYTYS**

- Liimapulverisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa.
- Liimapulverin säilymisaika kuivissa olosuhteissa on 1 vuosi.

#### **MENEKKI**

- Harkkoliiman menekki riippuu harkkojen leveydestä ja harkkojen välisen laastikerroksen paksuudesta.