

PÖRANDANAKS

С ФИБРОВОЛОКНОМ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выравнивания полов из бетона, камня и иных минеральных материалов.
- Используется только в внутренних работах.
- Поверхности, выполненные из этой смеси, могут служить основанием для глазурованной плитки, паркета, рулонных материалов, ковровых покрытий.
- Подходит для заливки систем пологого отопления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- Емкость заполнить чистой водой комнатной температуры на 21--22% из расчета 5,2-5,5 литра на мешок сухой смеси весом 25 кг (1-1,1 л для 5 кг коробки).
- Добавит сухую смесь и тщательно размешать до полного намокания.
- Дать раствору отстояться в течение несколько минут и перемешать еще раз. Убедитесь в том, что раствор хорошо размешан.
- Готовым раствором можно использовать в течение 30 мин. после добовления воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед нанесения смеси очистить пол от пыли и мусора.
- Загрунтуйте основание адгезионной дисперсией (UNINAKS NAKKEDISPERSION)
- Раствор либо выливают на подготовленную поверхность, либо подают с помощью растворонасоса.
- В случае необходимости раствор следует разровнять с помощью гребенчатого шпателя или зубчатого валика.
- Толщина выравнивающего слоя 3 – 30 мм.

ЗАТВЕРЖДЕНИЕ

- Пол можно подвергнуть нагрузке через 4-6 часов.
- Напольные покрытия можно устанавливать через 1-3 недели (в зависимости от температуры и влажности воздуха).
- Прочность пола на сжатие в затвердевшем состоянии свыше 24 Мпа (EN 13813)

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Раствор использовать при температуры не ниже +5°C.
- Не допускается нанесение выравнивающей смеси на основания, пропитанные различными маслами, жирами, легким топочным маслом.
- Смесь нельзя наносить также на слабые и водопроницаемые основания.
- Не следует прибегать к стимуляции твердения смеси путем включения обогрева или искусственной циркуляции воздуха.
- Следует избегать попадания на свежесвыровненный пол ярких солнечных лучей.
- Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция. При попадании смеси на кожу состав вызывает ее раздражение. При попадании смеси в глаза промыть их большим количеством воды. Более подробную информацию см. в карточке безопасности изделия.

РАСХОД

- Расход сухой смеси при наливании пола толщиной 1 мм 1,7 – 1,8 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

- Срок хранения смеси в оригинальной упаковке в сухом помещении до 6 месяцев.