

JÄMEDATERALINE KUIVBETOON

SÄNGITUSBETOON C35

TÄNAVA-JA LOODUSKIVIDE PAIGALDUSBETOON
Survetugevusklass C35/45

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMISEKS, SÄNGITAMISEKS.
LOODUSKIVIDE PAIGALDAMISEKS.
ALUSKIHTIDE VALAMISEKS .

KIVINENUD BETOONIL KÕRGENDATUD VEE LÄBILASKVUS
KASUTAMISEKS SISE - JA VÄLISTINGIMUSTES.

KOOSTIS

Kvartslüiv (1-4 mm), portlandtsement, lisaained.

SÄNGITUSBETOONI KASUTUSKOHAD JA TEHNILISED ANDMED

- Sängitusbetooniga paigaldatakse tänava -ja looduskive alusbetoonile või tugevale tihendatud aluspinnasele.
- Kivinenud betoonil, vuugitud tänavakivid taluvad mõõdukat liiklust (sõidu ja veoautod)

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS SÄNGITUSBETOONIGA

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamishõusse või segistisse.
- Lisada vett 8-10 % segu kaalust. (2-2,5 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehaaniliselt või käsitsi segu märgumiseni ühtlaseks massiks, mis on kergelt niiske.
- Valmissegut kasutatav kuni 2 tundi vee lisamisest.

TÖÖTAMINE SÄNGITUSBETOONIGA

- Keskmise Sängitusbetooni kihi paksus tänava-ja looduskivide all 20-70 mm.
- Kihi paksus ja töötamise moodus sõltub paigaldatavate tänava-või looduskivide suurusest ja omapärast.
- Paigaldatud kive saab kergelt koormata ja vuukida 24 tunni möödudes.
- Vuukimiseks saab edukalt kasutada Uninaks AS poolt toodetavat Kiirkivinevat vuukimisbetooni või Cube vuukimissegut.

TEHNILISED ANDMED

- Kivinenud betooni survetugevusklass **C35/45** EVS-EN 1015 alusel
- Kivinenud betooni nake alusbetooniga mitte vähem kui **1,5 N/mm²**
- 25 kg kotist kuivbetoonist saab vee lisamise järgselt ca 12 liitrit valmisbetooni. (0,012 m³)
- Tänu segu jämedale teralisusele ja lisaainetele on kivinenud Sängitusbetoonil kõrgendatud veeläbilaskvus.
- Segut toon hall.
- Pakend, 25 kg paberkott (alusel 42 kotti) ja 1 tonnine big-bag.
- NB ! Madalad temperatuurid ja vähene niiskuse kättesaadavus aeglustavad betooni kivinemise kiirust.

SOOVITUSED - HOIATUSED

- Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema pluss kraadides. Värskest valatud, kasutatud betooni hoida külmumise eest.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.