

SAVIKROHV

Kasutamiseks kuivades siseruumides

Looduslikul savil, kuni 2 mm teraga liival ja armeerival kiul põhinev krohvisegu. Omadustelt lähedane juba sadu aastaid Eesti aladel kasutatud savikrohvidele. Savikrohvi toodetakse valge, punaka või roheka tooniga savist. Vastav märges kotil.

SAVIKROHVI SAAB KASUTADA

- Erinevatel mineraalset ehitusmaterjalidest pindadel. Samuti puidust, pilliroomattidest ja muust sarnasest materjalist seinte ja lagede tasandamiseks või krohvimiseks.
- Igasuguste vanade krohvipindade renoveerimiseks.

ALUSPIND

- Aluspindu on soovitatav eelnevalt puhastada. Eemaldada lahtine tolm, värv, pigi jne.
- Puidule krohvides on hea kasutada puidust või muust materjalist krohvimatti.
- Ebastabiilsetel aluspindadel kasutada kindlasti raabitsvõrku.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vala segamishõõs vett. Lisa vajalik kogus segupulbrit.
- Sega segumikseriga, kuni kogu mass on täielikult märgunud.
- Täiendava vee lisamisega saad töötamiseks sobiliku viskoossusega segumassi.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
- Valmissegatud Savikrohv on kasutatav mitmeid päevi.

TÖÖTAMINE SAVIKROHVIGA

- Savikrohvi saab seinale visata kelluga. Suuremate pindade korral kasutada segupritsi.
- Tasandamiseks kasutada metallist, plastist või puidust silureid-hõõruteid.
- Tasandatud pindu saab järeltöödelda ja anda krohvipinnale vajalik struktuur või kuju.
- Savikrohv kõveneb kuivades. Seepärast ei või seinale kanda pakse krohvikihete (üle 10 mm) korraga. Paksud kihid kuivavad ebaühtlaselt ning krohvipinda võivad tekkida praod. Iga järgnev krohvikihet kantakse eelneva krohvikihile peale veidi õhemalt. Sealjuures peab eelnev krohvipind olema kindlasti kuivanud. Savikrohvi kaetud pindu saab värskendada ja parandada kui kuivanud krohvipindu niisutada.

KUIVAMINE

- Kuivamise kiirus sõltub ruumi niiskussisaldusest ja õhu temperatuurist.
- Kuivamise kiirendamine õhupuhurite, lampide või muu sarnase abil võib tekitada krohvipinda pragusid. Kuivanud pindu on soovitatav värvida või tolmuvabaks muuta vaid looduslike vahenditega, mis ei takista krohvipinna edasist „elamist“.
- Tähtis on säilitada Savikrohvi krohvitud pinna hingamis- ja akumuleerimisvõime.

PIIRANGUD

- Savikrohv ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.
- Töötlemisel pole vaja kasutada kaitsevahendeid.
- Hoida silmi mehaaniliste vigastuste eest.
- Savikrohvi töötamisel peab nii õhu kui ka aluspinna temperatuur püsima plusskraadides.
- Savikrohvi ei ole soovitatav kasutada märgades või kõrge õhuniiskusega ruumides.
- Savikrohvi pinnale sattunud vesi pehmendab krohvipindu. Märgunud pinnad vajavad uuesti kuivamist.

SÄILITAMINE

- Savikrohv pakendatakse 20 või 25 kg paberkottidesse.
- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisajale piiranguid ei ole.

KULUNORM KROHVIMISEL

Lauskrohvimisel 1 cm kihiga kulub keskmiselt 20 kg Savikrohvi pulbrit 1 m² seinapinna kohta.