

SAVIKROHV

MĀLA APMETUMS

Izmantošanai sausās iekštelpās

Uz dabīgā māla, smilts un armējošām sastāvdaļām Ø līdz 2mm bāzējošs māla apmetums. Pēc sastāva pietuvināts jau simtiem gadu lgaunijā izmantotajam māla apmetumam. Māla apmetumu ražo, baltā un sarkanā tonī, atbilstoša atzīme uz iepakojuma.

MĀLA APMETUMA IZMANTOŠANA

- Uz dažādām minerālām būvmateriālu virsmām, kā arī uz koka, niedrāju un līdzīgu materiālu sienām un griestiem virsmu izlīdzināšanai vai apmešanai.
- Dažādu senu apmetumu virsmu renovēšanai.

PAMATVIRSMĀ

- Pamatvirsmas pirms apmešanas ieteicams notīrīt no putekļiem, krāsas, bitumena u.t.t.
- Apmetot koka virsmas ieteicams izmantot koka vai cita materiāla apmetuma režģi, sietu.
- Apmetot nenoturīgas virsmas, obligāti jāizmanto rābicas sietu.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Ieliet maisāmā traukā ūdeni, pievienojiet nepieciešamo daudzumu sauso māla apmetumu.
- Samaisīt apmetuma masu ar mikseri līdz tā kļūst pilnīgi samirkusi, viendabīga.
- Pievienojot papildus ūdeni iespējams iegūt vajadzīgas viskozitātes gatavo māla apmetumu.
- Gatavo māla apmetumu atstāt uz pāris minūtēm, pēc brīža samaisīt vēlreiz. Apmetums izstrādājams vairākās dienās.

DARBS AR MĀLA APMETUMU

- Māla apmetumu uz virsmas var uzvest ar ķelli, lielākām virsmām izmantojot apmetuma sūkni.
- Virsmas izlīdzināšanai izmantot metāla, plastmasas vai koka izlīdzinātāju – rīvdēli.
- Nolīdzinātās virsmas var apstrādāt veidojot vēlamo struktūru, reljefu vai formu.
- Māla apmetums sacietē žūstot, tāpēc nevajadzētu vienu kārtu uzklāt biezāku par 10mm.
- Biezā slānī apmetums žūst nevienmērīgi un uz tām var parādīties plaisas.
- Katru nākošo apmetuma kārtu uzklāj nedaudz plānāku par iepriekšējo, turklāt iepriekšējai kārtai jābūt sacietējušai.
- Ar māla apmetumu pārklātās virsmas iespējams atsvaidzināt un labot ja nožuvušās virsmas samitrina.

SACIETĒŠANA

- Žūšanas laiks ir atkarīgs no telpas mitruma pakāpes un gaisa temperatūras.
- Žūšanas paātrināšanu ar gaisa pūtējiem, sildlampām vai citām sildierīcēm, var izraisīt apmetuma plaisāšanu.
- Sacietējušas virsmas ieteicams krāsot vai apstrādāt ar dabīgām vielām, kas nodrošinātu apmetuma dzīvošanu.
- Svarīgi ir nodrošināt māla apmetuma virsmas elpošanas un akumulēšanas spēju.

IEROBEŽOJUMI

- Māla apmetums nesatur veselībai kaitīgas vielas, strādājot nav nepieciešami aizsarglīdzekļi.
- Sargāt acis no mehāniskām traumām.
- Strādājot ar māla apmetumu, gaisa un pamatvirsmas temperatūrai jābūt + °C, kā arī māla apmetumu nav ieteicams izmantot slapjās vai paaugstināta gaisa mitruma telpās. Uz māla apmetuma nokļuvušais ūdens mīkstina apmetumu, līdz ar to samirkušām virsmām jānožūst.

UZGLABĀŠANA

- Oriģinālajā 20 vai 25kg iepakojumā māla apmetumu uzglabāt sausās telpās.
- Sausā sastāva uzglabāšanas laiks nav ierobežots.

PATĒRINŠ

- Pie vispārējās apmešanas 10mm biezumā uz 1m² patēriņš vidēji ir 20- 25 kg māla apmetuma.