

# SILER - 5

## APDAILOS GLAISTAS

Šviesaus atspalvio kokybiškas glaistas vidaus darbams.

**Naudojamas sienų ir lubų galutinei apdailai sausose patalpose.**

**Tinka naudoti gruntavimo ir paviršių taisymo darbams.**

**Lengvai poliruojamas ir labai slidus paviršius.**

**Sukietėjusį nuglaistytą paviršių galima dažyti ir tapetuoti.**

### SUDĖTIS

- Šviesūs kalkakmenio milteliai, polimerinės rišamosios medžiagos. Maksimalus granulių dydis 0,25 mm.

### PAVIRŠIUS

- Baziniu glaistu arba tinku išlyginti paviršiai. Taip pat lygus betonas ir lengvi betono blokai.
- Sienos ir lubos iš gipso kartono plokščių.
- Medienos plaušų plokštės arba medžio drožlių plokštės.
- Tokias paviršių sukibimą silpninančias medžiagas, kaip dažai, dulkės, riebalai, prieš tai reikia pašalinti.

### PARUOŠIMAS NAUDOTI

- Reikiamą kiekį glaisto miltelių supilti į maišymo indą.
- Pridėti 33–36 % mišinio svorio švaraus vandens (20 kg maišui 6,6–7,2 l, 4 kg dėžei 1,32–1,44 l).
- Rūpestingai išmaišyti, kol mišinys taps visiškai drėgnas.
- Leisti mišiniui pastovėti apie 30 min. ir po to dar kartą lengvai išmaišyti.
- Naudoti paruoštas glaistas gali būti naudojamas kambario temperatūroje 1 parą.

### GLAISTYMAS

- Mišinys ant sienos tepamas glaistymo mentele. Taip pat galima naudoti glaisto purkštuvą.
- Visam plotui užglaistyti rekomenduojama naudoti 80 cm ilgio glaistiklį, o daliniam glaistymui – 30 cm ilgio ir mažesnius.
- Visam plotui užglaistyti vidutinis glaistymo sluoksnio storis – 1 mm.
- Daliniam plotui užglaistyti glaistymo sluoksnio storis – 2 mm.
- Glaistant kelis kartus reikia, kad prieš tai buvę sluoksniai būtų išdžiūvę, o prireikus – nušlifuoti plonu švitriniu popieriumi.
- Lubos gali būti nupurškiamos.
- Nuvalyti darbo įrankius, nuplauti vandeniu vos pabaigus darbus.

### SUKIETĖJIMAS

- Vieno glaisto sluoksnio sukietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storumo, oro drėgnumo ir temperatūros. Vidutinis glaisto sluoksnio sukietėjimo laikas – iki vienos paros.

### APRIBOJIMAI

- Glaistant paviršiaus, glaisto ir kambario temperatūra turi būti per + 10 °C.
- Netinka naudoti kaip čerpių pagrindą ir grindims lyginti.
- Netinka naudoti drėgnose arba sudrėkti galinčiose vietose. Jose reikia naudoti drėgmei atsparų glaistą SILER-2.
- Į kanalizaciją patekęs mišinys gali ją užkimšti.
- Jeigu mišinys patenka į akis ar gleivinę, nedelsiant išplauti mišinį švariu vandeniu ir prireikus kreiptis į gydytoją.

### GLAISTYMO SĄNAUDOS

- Glaistant reikia vidutiniškai 1,3 kg glaisto 1 m<sup>2</sup> glaistyti.

### LAIKYMAS

- Maišuose esančius glaisto miltelius laikyti sausoje vietoje.
- Glaisto miltelius galima naudoti 1 metus.