

SILER - 1

CEMENTO IR POLIMERŲ PAGRINDU PAGAMINTAS PILKŠVAI BALTAS PAGRINDO GLAISTAS,

**TINKAMAS NAUDOTI SAUSOSE, DRĖGNOSE IR ŠLAPIOSE PATALPOSE.
DENGIAMAS PURŠKIMO APARATU.**

NAUDOJIMAS

- Skirtas naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.
- Galima glaistyti rankomis arba dengti paviršius purkštuvu.

PAGRINDAS

- Pagrindas gali būti betoninis, lengvojo betono, anksčiau tinkuotas ir akmeninis, keraminių plytelių ir kitoks drėgmei atsparus paviršius.
- Pagrindas turi būti švarus, kietas, nuo jo turi būti pašalintos dulkės. Sukibimą su paviršiumi blogina atsilupę dažai, riebalai, dulkės ir pan., todėl šias medžiagas reikia pašalinti.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

- Supilkite miltelius į maišymui skirtą indą.
- Glaistant rankomis įpilti 30 % vandens (5 kg dėžei 1,5 l arba 25 kg maišui 7,5 l).
- Glaistant aparatu įpilti 35 % vandens (5 kg dėžei 1,75 l arba 25 kg maišui 8,75 l).
- Gerai maišykite, kol masė taps vientisa.
- Išmaišę palaukite 10–15 min. ir dar kartą lengvai pamaišykite.
- Paruoštą mišinį kambario temperatūroje tinka naudoti 6 valandas.

GLAISTYMAS

- Labai sausus porėtus paviršius patariama sudrėkinti.
- Mišinys dengiamas glaistymo mentele arba mechaniniu būdu – purkštuvu.
- Glaistant didelį plotą galima naudotis plieniniu voleliu.
- Jei glaistote sienos dalis, glaistą galima tepti iki 5 mm storio sluoksniu.
- Glaistant visą plotą glaistą galima tepti iki 1–3 mm storio sluoksniu.

KIETĖJIMAS

- Glaisto kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, vėdinimo ir temperatūros.
- Vidutinis kietėjimo laikas iki apdorojimo švitriniumi popieriumi yra 2–6 valandos.
- Itin sausoje aplinkoje patariama glaistytą sieną sudrėkinti.

APRIBOJIMAI

- Glaistomo paviršiaus, glaisto ir patalpos temperatūra turi būti daugiau nei + 5 °C.
- Glaistas netinka riebiems ar alyva suteptiems, drėgmei neatspariems, kalkėmis tinkuotiems ir mediniams paviršiams glaistyti.

LAIKYMAS

- Glaisto miltelių maišus ir dėžes laikykite sausoje patalpoje.
- Glaisto miltelius tinka naudoti 1 metus.

GLAISTO SAŃAUDOS

- Glaistant plotą dalimis sunaudojama 0,5–1 kg/m².
- Glaistant visą plotą sunaudojama 1,3–1,5 kg/m².