

SILER - 2

KOSTEUDENKÄSTÄVÄ VIIMEISTELYTASOITE

Vaaleasävyinen hienorakeinen viimeistelytasoite käytettäväksi kosteissa ja märissä tiloissa rakennusten ulkosivujen viimeistelyyn tasoite ”hengittää” ja kestää sekä kuumuutta että pakkasta voidaan maalata kaikilla mineraalipintoihin soveltuvilla maaleilla

KOOSTUMUS

- Valkoista portlandsementtiä, vaaleaa kalkkikivifillieriä, polymeerejä ja notkistimia.

ALUSTA

- Kaikki mineraaliset pinnat ovat sopivia, kuten kosteudenkestävillä tasoitteilla käsitellyt pinnat, rapatut pinnat, betoni, mineraalilevyt, kosteudenestoaineella käsitellyt kipsilevyt jne.
- Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, lika, pöly ja irtomaali, jne. on poistettava.

VALMISTELUT

- Sekoitustastiaan kaadetaan vettä 30-35 % laastin painosta.
- Kuivalaasti lisätään veteen.
- Sekoitetaan huolellisesti, kunnes tasoite on kokonaan kostunut.
- Seisotetaan tasoitetta 10-15 min. ja sen jälkeen sekoitetaan kevyesti uudestaan.
- Valmiin tasoitteen käyttöaika on huoneenlämmössä 6 tuntia.

TASOITUS

- Erittäin kuivia ja huokoisia alustoja on esikostutettava.
- Tasoite levitetään seinään tasoituslastalla.
- Osasilotuksen kerrospaksuus on enintään 3 mm.
- Ylisilotuksen kerrospaksuus on 0,3-1 mm.

KOVETTUMINEN

- Yhden laastikerroksen kovettumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta.
- Keskimääräinen kovettumisaika on 2 - 8 tuntia, sen jälkeen voidaan tasoittaa hiekkapaperilla.
- Erittäin kuivissa olosuhteissa suositellaan tasoitteen jälkikostutusta.

RAJOITUKSIA, VAROITUKSIA

- Tasoituksen aikana pitää alustan, tasoitteen ja tilan lämpötilan olla yli + 5 °C.
- Tasoite ei sovellu käytettäväksi rasvaisille tai öljyisille alustoille, kosteutta kestäättömille tasoitteille, heikolle kalkkirappaukselle tai puupinnoille.
- Jos laastia joutuu viemäriin, se voi aiheuttaa tukkeumia
- Jos laastia joutuu silmiin tai limakalvoille, se on heti huuhdeltava pois puhtaalla vedellä. Tarvittaessa pitää kääntyä lääkärin puoleen.

MENEKKI

- Ylisilotuksessa keskimäärin 0,8 - 1,2 kg / m², alustasta riippuen.

SÄILYTYS

- Kuivalaastisäkkejä säilytetään kuivassa tilassa.
- Kuivalaastin säilymisaika on yksi vuosi.