

SILER - 2

CEMENTO IR POLIMERŲ PAGRINDU PAGAMINTAS PILKŠVAI BALTAS APDAILOS GLAISTAS

TINKA NAUDOTI SAUSOSE, DRĖGNOSE IR ŠLAPIOSE PATALPOSE

NAUDOJIMAS

- Skirtas glaistyti vidaus ir lauko sąlygomis.

PAGRINDAS

- Pagrindas gali būti betoninis, lengvojo betono, tinkuotas ir akmeninis paviršius, drėgmei atspariu glaistu apdoroti paviršiai ir kiti atsparūs drėgmei ir glaistymui tinkami paviršiai.
- Pagrindas turi būti švarus, kietas, nuo jo turi būti pašalintos dulkės. Sukibimą su paviršiumi blogina atsilupę dažai, riebalai, dulkės ir pan., todėl šias medžiagas reikia pašalinti.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

- Supilkite miltelius į maišymui skirtą indą.
- Jei glaistysite rankomis, įpilkite 30–35 % vandens (20 kg maišui 6–7 l, 5 kg dėžei 1,5–1,75 l).
- Gerai maišykite, kol masė taps vientisa.
- Išmaišę palaukite 10–15 min. ir dar kartą lengvai pamaišykite.
- Paruoštą mišinį kambario temperatūroje tinka naudoti 6 valandas.

GLAISTYMAS

- Labai sausus porėtus paviršius patariama sudrėkinti.
- Mišinį tepkite ant sienos mentele.
- Jei glaistote sienos dalis, glaistą galima tepti iki 3 mm storio sluoksnio.
- Glaistant visą plotą glaistą galima tepti iki 0,3–1 mm storio sluoksnio.

KIETĖJIMAS

- Glaisto kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, vėdinimo ir temperatūros.
- Vidutinis kietėjimo laikas iki apdorojimo švitriniumi popieriumi yra 2–8 valandos.
- Itin sausoje aplinkoje patariama glaistytą sieną sudrėkinti.

APRIBOJIMAI

- Glaistomo paviršiaus, glaisto ir patalpos temperatūra turi būti daugiau nei + 5 °C.
- Glaistas netinka naudoti ant riebių ar alyvuotų paviršių, drėgmei neatspariu glaistu padengtų paviršių, kalkių tinku dengtų ir medinių paviršių.

LAIKYMAS

- Glaisto miltelių maišus ir dėžes laikykite sausoje patalpoje.
- Glaisto miltelius galima naudoti 1 metus.

GLAISTO SAŃAUDOS

- Glaistant visą plotą sunaudojama 1,0–1,2 kg/m².