SILER - 2

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

В сухие, сырые и мокрые помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для шпаклёвки во внутренних и внешних помещениях.

ОСНОВАНИЕ

- Для основания годятся бетон, отштукатуренные поверхности, каменные основания и другие основания, которые при своей природе устойчивые против сырости и годятся шпаклевать.
- Основание должно быть чистым, твёрдым и без пыли.
- Слабые средства такие как отстающая краска, жир, пыль и т.д. надо удалить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Порошок шпаклёвки высыпать в посуду для замеса.
- Для ручной шпаклёвки добавить воды 30-35%
  (25 кг мешок 6-7 л, 5 кг коробка 1,5-1,75 л).
- Основательно размешать до того как смесь полностью будет мокрой.
- Готовая размешанная шпаклёвка годится для комнатной температуре 6 часов.

ШПАКЛЕВАНИЕ

- Очень сухие и пористые основания желательно вначале смочить.
- Смесь наносится на стену вручную, при помощи лопатки для шпаклёвки.
- Толщина частично намазанной на стену шпаклёвки до 3 мм.
- Толщина одного слоя при сплошном шпаклевании 0,3 – 1 мм.

ОКАМЕНЕНИЕ

- Затвердение слоя шпаклёвки зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.
- Среднее время затвердения до обработки её песочной бумагой 2 - 8 часов.
- В особо сухой среде желательно зашпаклёванную стену дополнительно увлажнить.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При шпаклевании температура основания, шпаклёвки и помещения должна быть больше $+5^0$C.
- Шпаклёвка не годится для жирной или масляной поверхности на влагоустойчивой шпаклёвке и на деревянную поверхность.

ХРАНЕНИЕ

- Порошок шпаклёвки в мешках или в коробках хранить в сухих помещениях.
- Срок хранения смеси 1 год.

РАСХОД ПРИ ШПАКЛЕВАНИИ

- При сплошном шпаклевании 1,0 – 1,2 кг/м^2.