

SILER – 3

VIIMEISTELYRAPPAUKSEEN SEMENTTI- JA POLYMEERIPERUSTAINEN LAASTI

Laastin perussävyt ovat harmaa ja valkoinen. Tilauksesta valmistetaan mineraalisilla pigmenteillä sävytettyä rappauslaastia UNINAKS:in väripaletin mukaan.

KÄYTTÖ

- Ruiske- ja käsinrappaukseen kuivissa, kosteissa ja märissä olosuhteissa sekä sisä- että ulkotöissä.
- Levitettävä rappausruiskulla tai terässiloittimilla.

ALUSTAT

- Alustoiksi sopivat betoni, kevytbetoni, kivipinnat, rapatut pinnat ja muut rapattaviksi sopivat mineraalipinnat.
- Siler-3 on ruiskerappauslaasti, joka soveltuu käytettäväksi UniTherm lämmöneristyssysteemissä viimeistelyrappauksena. Alustan pitää olla puhdas, sopivan kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten irtonainen maali, rasva, pöly ja aikaisemmin käytetyt kosteusherkät tasoitteet on poistettava.

VALMISTELUT

- Sekoitusastiaan kaadetaan puhdasta haaleata vettä 17 - 22% (4,25 - 5,5 litraa 25 kg säkillistä kohden).
- Lisätään tarpeellinen määrä laastijauhetta.
- Sekoitetaan huolellisesti sekoittimella, kunnes laasti on täydellisesti kostunut.
- Seisotetaan laastia muutama minuutti ja sekoitetaan kevyesti uudestaan.
- Valmiin rappauslaastin käyttöaika on enintään 4 tuntia.

RAPPAUS

- Suositellaan erittäin kuivien ja imevien pintojen esikostutusta.
- Heikot alustat käsitellän Uninaks SYVÄPOHJUSTEELLA.
- Rappausruiskua käytettäessä peitetään ovi- ja ikkuna-aukot ym. pinnat, joihin laastin ei pitäisi joutua. Käytä sopivantehoista ja sopivankokoisella suuttimella varustettua rappausruiskua. Ennen edustavien pintojen rappaamista suorita koerappaus. Parhaan tuloksen saavutat, kun rappaat pinnat kahteen kertaan. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään vuorokausi.
- Käsinrappauksessa levitetään laasti seinään teräslipaililla. Laastikerroksen normaalipaksuus on 4-8 mm, osittaisrappauksessa enintään 1 cm.

KOVETTUMINEN

- Yhden laastikerroksen kovettumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, ympäristön kosteudesta, lämpötilasta ja ilmanvaihdosta.
- Ennen seuraavan laastikerroksen vetoa pitää edellisen kerroksen olla kuivunut vähintään vuorokauden. Erittäin kuivissa oloissa suositellaan rapatun seinän kostuttamista ennen rappausta ja 2-3 päivää sen jälkeen. Kovettuneet pinnat voi maalata mineraalipinnoille sopivilla maaleilla.

RAJOITUKSET

- Rappauksen aikana ja vuorokauden sen jälkeen pitää alustan, laastin ja työtilan lämpötilan olla
- yli + 5 °C. Vastarapattuja pintoja on suojattava suoraalta auringonvalolta ja sateelta. Tuote sisältää sementtiä. Veden kanssa syntyy emäksinen reaktio. Voi ärsyttää ihoa. Jos ainetta joutuu silmiin, on heti huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Tarkemmat tiedot tuotteen turvallisuuskortissa.

MENEKKI

- 1 m² rappaukseen 5 mm kerrospaksuudella kuluu 6-7 kg rappauslaastia

SÄILYTYS

Rappauslaasti säilyy alkuperäispakkauksessa ja kuivissa tiloissa vuoden.