

SILER - 3

ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА

БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА ЦЕМЕНТЕ И ПОЛИМЕРА

ДОБАВИТЬ ТОЛЬКО ВОДУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для штукатурных работ при внутренней и наружной отделке в сухих влажных и мокрых условиях.
- Для штукатурных работ вручную и штукатуруметом.

ОСНОВАНИЕ

- В качестве основания подходит бетон, лёгкий бетон, каменные поверхности и иные поверхности которые по своей структуре подходят для оштукатуривания.
- Основа должна быть чистой, твёрдой и очищенный от пыли. Вещества ухудшающие схватываемость с основанием, как отслоившаяся краска, жир, пыль и старые невлагостойкие шпаклёвки надо удалить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количества сухого раствора высыпать в ёмкость для смешивания.
- Добавить 17-22% воды (4,25-5,5 л на мешок 25 кг).
- Тщательно перемешать механически или вручную до полного смачивания раствора.
- Дать раствору постоять пару минут и снова слегка перемешать.
- Готовый штукатурный раствор можно использовать в течение 4 часов.

ОТШТУКАТУРИВАНИЕ

- Очень сухие и пористые поверхности желательно предварительно намочить.
- При сплошном оштукатуривании раствор наносится на стену стальной тёркой длиной 60 – 80 см или механически штукатуруметом. Нормальная толщина одного слоя штукатурки на стене 4 - 8 мм.
- При ремонте оштукатуренных поверхностей можно использовать широкими шпателями при помощи которых раствор прижимается к поверхности.
- При ремонте оштукатуренных поверхностей максимальная толщина слоя раствора 1 см.
- Для дополнительного выравнивания нанесённый на стену штукатурки желательно ползаться широкими тёрками.

СХВАТЫВАНИЕ

- Срок схватывания одного слоя штукатурки зависит от толщины слоя, влажности среды, температуры и вентиляции.
- До нанесения следующего слоя штукатурки предыдущий слой должен сохнуть не менее 6 часов.
- В особенно сухих условиях желательно намочить оштукатуренную стену.
- Высохшие поверхности окрашиваются хорошо акрильными, масляными и иными подходящими красками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При нанесении штукатурки температура основания, раствора и помещения должна быть выше +5°C.
- Штукатурка не подходит для нанесения на жирную или масляную поверхность, на невлагостойкую основу или на слабую известковую штукатурку.

ХРАНЕНИЕ

- Сухой порошок раствора хранить в сухом помещении.
- Срок хранения штукатурного раствора 1 год.

НОРМА РАСХОДА ПРИ ОТШТУКАТУРИВАНИИ

- Для оштукатуривания 1 м² при толщине слоя
- штукатурки 5 мм расходуется 6 - 7 кг сухого раствора.