

SILER - 5

SMALKĀ APDARES ŠPAKTELE

GAIŠA, KVALITATĪVA ŠPAKTELE IEKŠDARBIEM.

Sienu un griestu nobeiguma špaktele sausām telpām.
Izmanto vispārējai špaktelēšanai un virsmas labošanai.
Viegli slīpējama un gludi noslīpēta virsma.
Sacietējusi un noslīpētā virsma ir krāsojama un tapetējama.

SASTĀVS

- Gaišie laukakmens milti, polimēru saistvielas. Maksimālā grauda frakcija 0.25 mm.

PAMATVIRSMS

- Par pamatvirsmu der gludas vieglbetona bloku, apmetas, špaktelētas virsmas.
- Kā arī ģipškartona plākšņu sienas un griesti, porainas kokskaidu plāksnes.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēja krās, tauki, putekļi pilnībā jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Špaktele jāieber maisāmā traukā.
- Pievienot ūdeni 33-36% (6,6-7,2 l uz 20 kg maisu / 1,32-1,44 l uz 4 kg iepakojumu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špaktelmasu atstāt uz 30 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā špaktele istabas temperatūrā izstrādājama 24 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

ŠPAKTELĒŠANA

- Špaktele uzklājama uz sienas ar platu metāla špaktelļāpstu, var izmantot arī špakeļšprici.
- Vispārējai špaktelēšanai ieteicams izmantot 80 cm garu metāla rīvdēli, vietums špaktelējot 30 cm un īsākus rīvdēļus.
- Vietums špaktelējot vienas kārtas špaktelmasas biezums uz sienas var būt līdz 2 mm.
- Vispārējai špaktelēšanai vienas kārtas špaktelmasas biezums var 1 mm.
- Špaktelējot atkārtoti, iepriekšējai špaktelkārtai ir jābūt nožuvušai un pēc nepieciešamības noslīpētai.
- Darba instrumentus pēc špaktelēšanas notīrīt un tūlīt nomazgāt ūdenī.

SACIETĒŠANA

- Vienas kārtas špaktelmasas sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, ventilācijas un gaisa temperatūras.
- Vidējais sacietēšanas laiks, līdz apstrādei ar smilšpapīru, ir līdz 24 stundām.

IEROBEŽOJUMI

- Špaktelēšanas laikā pamatvirsmai, špaktelei un telpā gaisa temperatūrai jābūt virs +10 °C.
- Nevar izmantot pie flīzēšanas un grīdas izlīdzināšanas.
- Nevar izmantot mitrās telpās, jo tur izmanto mitrumizturīgo špakтели SILER – 2.
- Maisījuma iekļūšana kanalizācijā var izveidot aizdambējumus.
- Maisījumam iekļūstot acīs, tas tūlītēji jānomazgā ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā jāgriežas pie ārsta.

PATĒRIŅŠ

- Pie vispārējās špaktelēšanas vidējais patēriņš uz 1 m² ir 1,3 kg.

UZGLABĀŠANA

- Maisos špakteles pulveri uzglabāt sausās telpās.
- Špaktelpulvera uzglabāšanas laiks 1 gads.