

SILER - 6

ĢIPŠKARTONA ŠUVJU UN IZLĪDZINĀŠANAS ŠPAKTELE

Ģipškartona šuvēmar sietlentu.

Ģipškartona skrūvju vietu špaktelēšanai.

Ģipškartona plākšņu vispārējai špaktelēšanai.

Sacietējusi špaktelvirsma krāsojama un tapetējama.

Špaktele ar gaišu toni.

SASTĀVS

- Gaišie laukakmens milti, polimēru saistvielas. Maksimālā grauda frakcija 0,15 mm.

PAMATVIRSMS

- Par pamatvirsmu der ģipškartona plākšņu sienas un griesti.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā tauki, netīrumi, putekļi pilnībā jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Špaktele jāieber maisāmā traukā.
- Pievienot ūdeni 33-36% (6,6-7,2 l uz 20 kg maisu / 1,32-1,44 l uz 4 kg iepakojumu).
- Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.
- Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špaktelmasu atstāt uz 30 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā špaktele istabas temperatūrā izmantojama līdz pat 48 stundām (slēgtā traukā) pēc ūdens pievienošanas.
- Pirms špaktelēšanas, pārliecinieties, lai ģipškartona plākšņu sienās un griestos, skrūvju galvas nebūtu virs pamatvirsmas.

DARBA PROCESS

- Ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšana
- Ar platu špaktelļāpstu uzsmērēt špakтели tā, lai tā pārklātu šuves.
- Iegremdēt šuvju sietlentu špaktelē izmantojot metāla špaktelļāpstu.
- Caur šuvju sietlentas izspiedušos špakтели izlīdziniet, lai tiktu nosepta visa sietlenta.
- Nepieciešamības gadījumā pievienot vēl špakтели, lai iegūtu vienmērīgi līdzenu virsmu.
- Skrūvju vietas špaktelēt 2 reizes ar starpslīpēšanu.
- Sacietējušo špakтели noslīpēt ar smilšpapīru (ieteicams ar Nr.120).
- Ģipškartona plākšņu vispārējā špaktelēšana
- Pateicoties špakteles smalkumam un lielo polimēru daudzumam tajā, SILER- 6 izmanto ģipškartona plākšņu vispārējai špaktelēšanai plānā kārtā.
- Pie vispārējās špaktelēšanas izmantot 80 cm platu metāla špaktelļāpstu.

SACIETĒŠANA

- Sacietēšanas laiks ir līdz 1 diennaktij, atkarībā no špaktelķārtas biezuma, gaisa temperatūras un mitruma.

IEROBEŽOJUMI

- Špaktelēšanas laikā pamatvirsmai, špaktelei un telpas temperatūrai jābūt virs +5 °C.
- Nedrīkst izmantot pie flīzēšanas un grīdas izlīdzināšanas.
- Nedrīkst izmantot mitrās telpās, vai telpās ar paaugstinātu mitruma pakāpi.
- Maisījuma iekļūšana kanalizācijā var izraisīt aizdambējumus.
- Maisījumam iekļūstot acīs, tas tūlīt jānomazgā ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā jāgriežas pie ārsta.

PARĒRIŅŠ

- Špaktelējot šuvju vietas, patēriņš ir apmēram 0,2 kg /m².
- Pie vispārējās špaktelēšanas, špakteles patēriņš ir 1kg/1m².

UZGLABĀŠANA

- Maisos špakteles pulveri uzglabāt sausā telpā.
- Špakteļpulvera uzglabāšanas laiks ir 1 gads.