

JÄMEDATERALINE KUIVBEToon

SÄNGITUSBEToon C35

TÄNAVA-JA LOODUSKIVIDE PAIGALDUSBEToon

Survetugevusklass C35/45

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMISEKS, SÄNGITAMSEKS.
LOODUSKIVIDE PAIGALDAMISEKS.
ALUSKIHTIDE VALAMISEKS .

KIVINENUD BEToonIL KÕRGENDATUD VEE LÄBILASKVUS
KASUTAMISEKS SISE - JA VÄLISTINGIMUSTES.

KOOSTIS

Kvartslüiv (1-4 mm), portlandtsement, lisaaained.

SÄNGITUSBEToonI KASUTUSKOHAD JA TEHNILISED ANDMED

- Sängitusbetooniga paigaldatakse tänava -ja looduskive alusbetoonile või tugevale tihendatud aluspinnasele.
- Kivinenud betoonil, vuugitud tänavakivid taluvad mõõdukat liiklust (sõidu ja veoautod)

ETTEVALMISTUSED TÕÖKS SÄNGITUSBEToonIGA

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.
- Lisada vett 6-8 % segu kaalust. (1,5-2 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehaaniliselt või käsitsi segu määrgumiseni ühtlaseks massiks, mis on kergelt niiske.
- Valmissegu kasutatav kuni 2 tundi vee lisamisest.

TÕÖTAMINE SÄNGITUSBEToonIGA

- Keskmine Sängitusbetooni kihi paksus tänava-ja looduskivide all 20-70 mm.
- Kihi paksus ja töötamise moodus sõltub paigaldatavate tänava-või looduskivide suurusest ja omapärast.
- Paigaldatud kive saab kergelt koormata ja vuukida 24 tunni möödudes.
- Vuukimiseks saab edukalt kasutada Uninaks AS poolt toodetavat Kiirkivinevat vuukimissegut või Cube vuukimissegut.

TEHNILISED ANDMED

- Kivinenud betooni survetugevusklass **C35/45** EVS-EN 1015 alusel
- Kivinenud betooni nake alusbetooniga mitte vähem kui **1,5 N/mm²**
- 25 kg kotist kuivbetoonist saab vee lisamise järgselt ca 12 liitrit valmisbetooni. (0,012 m³)
- Tänu segu jämedale teralisusele ja lisaainetele on kivinenud Sängitusbetoonil kõrgendatud veeläbilaskvus.
- Segut toon hall.
- Pakend, 25 kg paberkott (alusel 42 kotti) ja 1 tonnine big-bag.
- NB ! Madalad temperatuurid ja vähene niiskuse kättesaadavus aeglustavad betooni kivilinemise kiirust.

SOOVITUSED - HOIATUSED

- Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema pluss kraadides. Värskest valatud, kasutatud betooni hoida külmumise eest.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.