

TELLISESILER TT

**HIENO TASOITUSLAASTI KUIVA-, KOSTEA- JA MÄRKÄTILOIHIN
KUIVIIN, KOSTEISIIN JA MÄRKIIN TILOIHIN**

**Plastinen, helposti työstettävä polymeerinen tasoituslaasti.
Levitetään seiniin käsin tai rappausruiskulla.**

KOOSTUMUS

- Hienorakeinen hiekka, kalkkikivijauho (maksimiraekoko 0,8 mm), sementti, kalkki, polymeerit, notkistimet.

KÄYTETÄÄN

- Erilaisista mineraalisista rakennusaineista tehtyjen seinien tasoitukseen, rappaukseen sisäkäyttöön.
- Palomuurien ja savuhormien rappaukseen.
- Vanhojen rappauspintojen korjaukseen.

ALUSTA

- Sopivat tiili, keramsiitti, kevytbetoni, rappaus ja muut kosteutta kestävät pinnat.
- Alustan on oltava puhdas, kova ja pölytön. Aluspinnan tartuntakykyä heikentävät aineet kuten irtonainen väri, rasva, pöly ja aiemmat kosteutta kestävämmät tasoitekerrokset on poistettava.

TYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN

- Tarvittava määrä laastipulveria kaadetaan sekoitusastiaan.
- Lisätään vettä 15 - 16% laastin painosta (3,75 - 4 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on täydellisesti kostunut.
- Annetaan laastin seistä hetki ja sekoitetaan vielä kerran.
- Valmis laasti on käytettävissä 4 tuntia.

RAPPAUS

- Rappauksessa käytetään 60 - 80 cm pituisia teräshierimia.
- Erityisen kuivat ja huokoiset pinnat on kastettava ennen rappauستا.
- Käsin tasatessa asetetaan laasti seinälle rappausruiskulla tasaiseksi kerrokseksi ja tasoitetaan sen jälkeen teräshierimillä.
- Kerroksen paksuus tasoitemuurauksessa on normaalisti 2 - 7 mm. Rappausta korjattaessa jopa 30 mm.

KIVETTYMINEN

- Yhden muurauskerroksen kivettyminen kestää keskimääräisissä olosuhteissa yhden vuorokauden.
- Ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä pitää edellisen kerroksen olla kuivunut.
- Erityisen kuivissa olosuhteissa on suositeltavaa myöhemmin kosteuttaa rapattavia pintoja.
- Kivettyneet pinnat voi siloittaa ja maalata.
- Kovettuneet pinnat ovat tasoitus- ja maalaukelpoisia. Puristuslujuus 28 päivän kuluttua yli 6 MPa (EN 1015-11).

RAJOITUKSET

- Rapatessa on alustan, rappauksen ja ympäristön lämpötilan oltava yli + 5 °C.
- Ei sovellu käytettäväksi kosteutta kestävämmille ja heikoille aluspinnoille eikä maalatuille pinnoille.
- Ei sovellu lattioiden tasaamiseen.

SÄILYTYS

- Laastipulverisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa.
- Laastipulverin säilymisäika on yksi vuosi.

MENEKKI RAPPAUKSESSA

- Tasoitemuurauksessa keskimääräisesti 1,2 - 1,3 kg, jos kerroksen paksuus on 1 mm.