

TELLISESILER TT

APMETUMA MAISĪJUMS

SMALKS APDARES APMETUMS SAUSĀM, MITRĀM UN SLAPJĀM TELPĀM

**Plastisks, viegli izstrādājams polimēra nobeiguma apmetums.
Uzklājams uz sienām manuāli vai mehāniski ar kompresoru.**

SASTĀVS

- Smalkās smiltis, dolomīta milti (maksimālais grauda izmērs 0,8 mm), cements, kaļķis, polimēri, plastifikatori.

PIELIETOŠANA

- No dažādiem minerāliem celtniecības materiāliem būvētu sienu līdzināšanai, apmešanai iekšdarbiem. Brandmūru un dūmvadu apmešanai. Vecu apmetuma virsmu labošanai.

PAMATVIRSMSA

- Par pamatvirsmu der ķieģeļa, keramzīta, vieglbetona, betona, apmetuma un citas mitrumizturīgas virsmas.
- Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem.
- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā krāsa, tauki, putekļi un iepriekšējie mitruma neizturīgie apmetumi, jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu sauso apmetumu iebērt maisīšanai paredzētajā traukā.
- Pievienot ūdeni 15-16% no maisījuma svara (3,75 - 4 litrus uz 25 kg maisu).
- Rūpīgi samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz maisījuma pilnīgai samirkšanai.
- Atstāt gatavo apmetumu uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavais apmetums izstrādājams 4 stundu laikā.

APMEŠANA

- Apmešanai jālieto 60-80 cm garas tērauda apmetuma rīvdēļus.
- Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina.
- Strādājot manuāli, apmetumu uzklāj uz tērauda apmetuma rīvdēli un tad to uzvelk uz sienas.
- Strādājot mehāniski, apmetumu vienmērīgi uzklāj uz sienas ar smidzinātāju un izlīdzina ar tērauda apmetuma rīvdēli.
- Izlīdzināšanas viena slāņa biezums, vispārēji apmetot, ir 2-7 mm, apmetumu labojot, līdz 30 mm.

SACIETĒŠANA

- Vienas apmetuma kārtas sacietēšanas laiks normālos apstākļos ir viena diennakts.
- Pirms nākamās izlīdzinošās kārtas uzklāšanas, iepriekšējai ir jābūt nožuvušai.
- Ļoti sausus apstākļos apmetās virsmas ir ieteicams vēlāk samitrināt.
- Sacietējušās virsmas var špaktelēt un krāsot.

IEROBEŽOJUMI

- Veicot apmešanu, pamatvirsmas, apmetuma un telpas temperatūrai ir jābūt virs + 5 °C
- Nav piemērots lietošanai uz mitruma neizturīgām, vājām vai krāsotām pamatvirsmām.
- Nav piemērots grīdu līdzināšanai.

UZGLABĀŠANA

- Maisos iepakotu maisījuma pulveri glabāt sausā telpā.
- Sausā sastāva uzglabāšanas laiks oriģinālajā iepakojumā 1 gads no ražošanas datuma.

PATĒRINŠ

- Veicot pilnīgu apmešanu, vidēji 1,2-1,3 kg 1 mm biežam slānim.