

UniTherm SOOJUSTUSSÜSTEEM

SOOJUSTUSE KLEEPSEGU

KASUTAMISKOHAD:

Vahtpolüstüreen-, kivivill- ja klaasvillplaatide kinnitamine aluspinnale ja aluspinna tasandamine.

Kasutatav sise- ja välistingimustes.

ALUSPIND KLEEPSEGULE

- Betoon- ja krohvipinnad. Igasugused ehitusplokid ja -kivid, samuti teised mahupüsivad mineraalsed pinnad.
- Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Veevajadus on 20-24%, ehk 5-6 liitrit puhast leiget vett 25 kg kuivsegukoti kohta.
- Kalla segamismõõnusse vajalik kogus vett. Lisa segupulber.
- Sega hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lase segul mõni minut seista ja sega seejärel kergelt uuesti.
- Olenevalt keskkonnast on valmissegatud kleepsegu kasutatav 2-3 tundi.

TÖÖTAMINE KLEEPSEGUGA

- Sileda ja tasase aluspinna korral kanna kleepsegu kogu pinna ulatuses segukammiga aluspinnale või soojustusmaterjalile.
- Ebatasase aluspinna korral kanna kleepsegu soojustusmaterjali tagumisele küljele ühtlase vaaluna umbes 5 cm kaugusele plaadi äärtest.
- Soojustusplaadi keskele lisa 3-4 segupätsi.
- Soojustus paigaldatakse suunaga alt üles.
- Jälgi, et kleepsegu ei satuks soojustus-plaatide vahele.
- Kontrolli pidevalt, et paigaldatav soojustus oleks loodis.

KLEEPSEGU KUIVAMINE

- Paigaldatud soojustusplaate saab vajadusel täiendavalt tüüblitega kinnitada ööpäeva möödudes. Üldjuhul paigaldada 6 tüüblit 1 m² soojustuse kohta.
- Paigaldatud soojustust saab armeerida UniTherm Armeerimisliimiga 24 tunni möödudes.
- Soojustuse kleepsegu on kuivanud ja kergemat koormust taluv 2-3 ööpäeva pärast.

KULUNORM

- Soojustusplaatide liimimisel sõltub kleepsegu kulu aluspinna tasasusest ja on keskmiselt 4kg/m².

PIIRANGUD - HOIATUSED

- Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema üle +5 °C.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Säilib originaalpakendis ja kuivades tingimustes kuni üks aasta.