

UniTerm SOOJUSTUSSÜSTEEM

STRUKTUURKROHV

POLÜMEER-TSEMENDIPÕHINE VIIMISTLUSKROHV.

TÄITEAINE:

VALGE MARMORPURU.

Kasutatav sise- ja välistingimustes.

SEGU KOOSTIS

- Valge marmorpuru, valge tsement, polümeerid ja plastifikaatorid.
- STRUKTUURKROHVI toodetakse kolme erineva struktuuriteraga: 2 ja 3 mm USS ja 3 mm KASUKAS. Vastav mäрге koti esiküljel.

ALUSPIND STRUKTUURKROHVILE

- Aluspinnaks sobib ARMEERIMISLIIMIGA ettevalmistatud soojustusmaterjali pind.
- Samuti kõik teised niiskuskindlad aluspinnad, mis on siledad, puhtad, kõvad ja tolmuvabad.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolmu tuleb eemaldada.
- Vajadusel töödelda aluspindu UniTherm SÜVAIMMUTUSKRUNDIGA.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Veevajadus on 22-28%, ehk 5,5-7 liitrit puhast leiget vett 25 kg kuivsegukoti kohta.
- Vee hulk sõltub taotletavast pinnastruktuurist, aluspinna niiskuseimavusest ja keskkonna temperatuurist.
- Kalla segamisesse vajalik kogus leiget vett. Lisa segupulber.
- Segage hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lase segul mõni minut seista ja segage seejärel kergelt uuesti.
- Olenevalt keskkonnast on valmissegatud struktuurkrohv kasutatav 2-3 tundi.

TÖÖTAMINE STRUKTUURKROHVIGA

- Struktuurkrohv kantakse aluspinnale terassiluritega.
- Kihi paksuseks peaks jääma 2 või 3 mm (vastavalt struktuuritera läbimõõdule).
- Ülejäänud segu eemaldatakse pinnalt ja seda saab segamisesse uuesti läbi segada ja taaskasutada.
- Seinale kantud ühtlast segukihti töödeldakse hõõrutiga, millega antakse ka soovitud struktuur.
- Valmistada ette pind, mida jõutakse töödelda 15-20 min jooksul.
- Segu pealekandmine ja pinnal töötlemine peaks olema pidev protsess ilma üleminekute ja pausideta.

NB! Igal meistril on oma käekiri, ja seda võib hiljem valmis krohvipinnal märgata.

STRUKTUURKROHVI KUIVAMINE

- Struktuurkrohv on puutekuiv umbes ööpäeva möödudes.
- Koormust taluvaks ja värvitavaks muutub krohvipind 3-4 ööpäeva möödudes.

KULUNORM

- 2 mm struktuurtera korral on krohvisegu kulu ca 3 kg/m².
- 3 mm struktuurtera korral on krohvisegu kulu ca 4 kg/m².

PIIRANGUD - HOIATUSED

- Töötamisel peab aluspinda ja keskkonna temperatuur olema üle +5 °C.
- Segu kuivamise ajal kaitsta värskeid pindu vihma ja otsese päikese kiirguse eest.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

SÄILITAMINE

- Säilib originaalpakendis ja kuivades tingimustes kuni üks aasta.