

UniTherm SILTINĀJUMA SISTĒMA

STRUKTUURKROHV

STRUKTŪRAPMETUMS

Polimēru – cementa bāzējošs apdares.

Pildviela no baltā marmora struktāras

Iekšējiem un ārējiem darbiem

STRUKTŪRAPMETUMA SASTĀVS

- Baltā marmora struktūra, baltais cements, polimēri un plastifikatori.
- STRUKTŪRAPMETUMU ražo ar trim dažādiem struktūrgraudu izmēriem : 2 un 3mm „čūska” un 3mm „kažoks” , atbilstoša atzīme uz iepakojuma.

PAMATVIRSMAS STRUKTŪRAPMETUMAM

- Par pamatvirsmu der armējošās līmjavas sagatavotas, siltinātas virsmas, kā arī citas mitrumizturīgas, gludas, tīras, cietas, putekļu brīvas virsmas.
- Sasaisti mazinošās vielas, kā – vaļēja krāsa, tauki, putekļi u.t.t. jānotīra.
- Ja nepieciešams, apstrādāt pamatvirsmu ar **UniTherm** dziļuma grunti.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Nepieciešamais ūdens daudzums 22-28 % (5.5-7 litri tīrs ūdens uz 25 kg maisu).
- Ūdens daudzums ir atkarīgs no izvēlēta struktūrapmetuma, pamatvirsmas mitruma pakāpes un apkārtējās temperatūras.
- Ieliet maisāmajā traukā nepieciešamo ūdens daudzumu un pievienot sauso struktūrapmetuma sastāvu.
- Samaisīt rūpīgi līdz pilnīgas masas samirkšanai, atstāt uz dažām minūtēm un vēlreiz viegli samaisīt.
- Atkarībā no apkārtējās vides, gatavo struktūrapmetumu jāizstrādā 2-3 stundu laikā, pēc ūdens pievienošanas.

DARBS AR STRUKTŪRAPMETUMU

- Struktūrapmetumu uz pamatvirsmas uzklāj ar platu metāla špaktellāpstu.
- Struktūrapmetuma kārtas biezumam jābūt 2-3 mm (atkarībā no grauda izmēra).
- Pāri palikušās apmetuma daļas notīrīt no pamatvirsmas un samaisīt kopā ar atlikušo apmetumu.
- Uz sienas uzklāto, līdzenu struktūrapmetumu apstrādā ar rīvdēli, iegūstot vēlamu struktūru.
- Iepriekš sagatavotajai sienas virsmai jābūt tik lielai, lai to varētu apstrādāt ar rīvdēli 15-20 minūšu laikā.
- Struktūrapmetuma uzklāšanu un tās apstrādi jāveic vienmērīgā procesā bez pārtraukumiem un pauzēm.
- NB! Katram meistaram piemīt savs rokraksts, kuru var redzēt pēc sienas apstrādes.

STRUKTŪRAPMETUMA SACIETĒŠANA

- Struktūrapmetums iegūst saskares stiprību pēc vienu diennakti.
- Struktūrapmetums spiedienizturību iegūst un krāsošanu var veikt pēc 3-4 diennaktīm.

PATĒRIŅŠ

- 2 mm struktūrgraudu apmetumam 3 kg/m².
- 3 mm struktūrgraudu apmetumam 4 kg/m².

IEROBEŽOJUMI, BRĪDINĀJUMI

- Strādājot ar struktūrapmetumu, pamatvirsmai un apkārtējai temperatūrai jābūt virs + 5 °C.
- Struktūrapmetuma sacietēšanas laikā aizsargāt nenožuvušās virsmas no tiešajiem lietus pilieniem un saules stariem.
- Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni rodas tvaika reakcija, kura var izraisīt ādas iekaisumu. Struktūrapmetumam nokļūstot acīs, nekavējoties tās izskalot ar lielu daudzumu tīru ūdeni.
- Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās.

UZGLABĀŠANA

- Uzglabāt oriģinālajos iepakojumos, sausos apstākļos līdz vienam gadam.