

UNIFLEX

VIENA KOMPONENTA ŪDENSIZTURĪGA MEMBRĀNA - MASTIKA

Ūdens izturīgu rezervuāru noblīvēšanai.

Pamatu un pagrabu ūdens aizturoša aizsargkārtā.

Hidroizolācijas kārtā flīzējamām virsmām.

Balkonu, terašu, jumtu ūdensizturību veidošanai.

Autogarāžu, tiltu betonkonstrukciju aizsargkārtā.

Dažādu remontdarbu ūdensizturīgu slāņu veidošanai.

UNIFLEX mastika aizsargā konstrukcijas no patstāvīgā ūdens spiediena, mitruma un tiešo saules staru iedarbības.

SAUSĀ MAISĪJUMA SASTĀVS

- Ūdens- un sala izturīgie polimēri, kvarca smilts, plastifikatori, pigmenti.

PAMATVIRSMĀ

- Betonu, apmetuma un mitruma izturīgu špakteļu virsmas.
- Dažādu ķieģeļu un bloku mūrētās virsmas.
- Ģipša kartona plākšņu sienas un grīdas.
- Dabiskā akmens virsmas u.t.t.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, vaļējo krāsu, taukus jānotīra un virsmai jābūt tīrai no putekļiem.
- Pamatvirsmā var būt arī mitra, bet ne ūdens slapja.
- Ieliet tīru ūdeni maisāmajā traukā, 18-25% no sausās mastikas svara (1,8-2,5 litrus uz 10 kg iepakojumu).
- Pievienot UNIFLEX sauso hidroizolācijas mastiku.
- Precīza ūdens attiecība ir atkarīga no pamatvirsmas mitruma pakāpes, porainības un mastikas uzklāšanas metodes.
- Samaisīt rūpīgi līdz pilnīgai hidroizolācijas mastikas samirkšanai.
- Atstāt gatavo mastiku uz 5 minūtēm un vēlreiz viegli samaisīt.
- Gatavā hidroizolācijas mastika jāizstrādā 1-2 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas.

DARBS AR UNIFLEX MASTIKU

- Hidroizolācijas mastika tiek uzklāta uz virsmas ar krāsu rullīti, otu, špakteļa lāpstu vai špakteļa sūkni.
- Ieteicams uzklāt 2 kārtās.
- Minimālais mastikas vienas kārtas biezums uz mitrām un slapjām virsmām 2 mm, pastiprināta spiediena gadījumā 3 mm.
- Pēc pamatvirsmas sagatavošanas, uzklāt mastiku vienmērīgi visai virsmai.
- Patēriņš aptuveni 1,5 kg / m².
- Pēc pirmās kārtas nožūšanas (pie +20°C pēc 6 stundām), uzklāt otro kārtu, ieteicams perpendikulāri pirmajai kārtai.
- Darba rīkus notīrīt un nomazgāt ar ūdeni tūlīt pēc darba beigšanas.

MASTIKAS ŽŪŠANA

- Vienas kārtas žūšana, līdz brīdim, kad varētu uzklāt otro kārtu, aizņem līdz 6 stundām.
- Vienas kārtas žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un mitruma pakāpes.
- Aizliegts izmantot elektriskos gaisa sildītājus, kalorīferus, grīdas apkuri u.c., lai paātrinātu žūšanas laiku.
- Žūšanas laikā aizsargāt uzklāto hidroizolācijas mastiku no tiešo saules staru iedarbības.
- Uz UNIFLEX mastikas apdares materiālus var uzklāt pēc 3 diennaktīm.

IEROBEŽOJUMI UN BRĪDINĀJUMI

- Strādājot ar **UNIFLEX** mastiku, pamatvirsmai, mastikai un apkārtnē jābūt vismaz +5 līdz +30 °C.
- **UNIFLEX** mastikai nožūstot, to membrānu nedrīkst sabojāt mehāniski.
- Vietas, kuras ir iespējams mehāniski bojāt, jānosedz ar plāksnēm, kuras ir izturīgas pret šādiem bojājumiem. Problemātiskās pamatvirsmās ir ieteicams pielietot mastikā iegremdētu armējošu materiālu.
- Mastikas nokļūšana kanalizācijā var izraisīt aizdambējumus. Sastāvs satur cementu, saskaroties ar ūdeni, izraisa tvaika reakciju, kas var radīt ādas iekaisumu.
- Sastāva iekļūšana acīs, to nekavējoties jāizskalo ar lielu daudzumu tīru ūdeni.
- Precīzāka informācija produkta drošības datu lapās.

UZGLABĀŠANA

- Oriģinālajā iepakojumā mastikas sauso sastāvu uzglabāt sausās telpās.
- Uzglabāšanas termiņš, oriģinālajā iepakojumā un sausās telpās, ir 1 gads.