

VEESTOPP

VEESTOPP on käyttövalmis kuituvahvistettu vedeneristysmassa märkätiloihin seinä- ja lattialaattojen alle.

Kuivuneena VEESTOPP muodostaa joustavan, vesitiiviin ja halkeamat silloittavan kerroksen. Kuivuneen eristekerroksen päälle voi asentaa laatat. Tuote on vesiohenteinen eikä se päästä kuivuessaan haitallisia yhdisteitä.

KÄYTTÖKOHTEET

VEESTOPP asennetaan kylpyhuoneiden, saunojen ja muiden kosteiden tilojen seinä- ja lattialaattojen alle vedeneristeeksi estämään veden ja kosteuden tunkeutuminen alusrakenteisiin. Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön mm. tiloihin, joissa on lattialämmitys. Se ei sovellu käyttöön jatkuvasti veden alla olevissa rakenteissa, esimerkiksi uima-altaissa, tai rakenteissa, joiden lämpötila on pitkäaikaisesti yli 80 °C.

ALUSTAT JA LEVITYSOLOSUHTEET

Kosteassa tilassa käytettävä betoni, tiili, sementtipohjaiset tasoitteet ja rakennuslevyt. Alustan tulee olla kuiva, imevä, rasvaton, pölytön ja tasainen. Ilman, alustan ja asennettavan tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sopiva työväline on tela tai sivellin. Pinnanvahvistuskangasta käytettäessä voi käyttää massan tasaiseen levittämiseen tasoituslastaa. Ennen käyttöä VEESTOPP tulee sekoittaa huolellisesti.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine	SBR
Väri	vaaleansininen
Kuivumisnopeus	n. 2 h ensimmäinen kerros, n. 6 h toinen kerros (23 °C, 50 % RH)
Tiheys	1,35 kg/l
Asennuslämpötila	10...25 °C (ilma, alusta, tuote)
Menekki	lattiat 1,1 kg/m ² (0,8 l/m ²), seinät 0,8 kg/m ² (0,6 l/m ²), jos tuotetta levitetään kahtena kerroksena
Halkeaman silloituskyky	1,5 mm

KÄYTTÖOHJEET

Täytä ja hio epätasaisuudet, aukot ja raot. Poista kaikki materiaalit, jotka saattavat huonontaa tartuntaa, esimerkiksi kuivunut sementtiliuos, pöly, liiman tai maalin jäänteet.

Levitä VEESTOPP koko alustalle ja anna kuivua enintään 2 tuntia tai kunnes tuote on tummunut.

Levitä alustalle toinen kerros VEESTOPP-massaa ja anna kuivua vähintään 6 tuntia. Tarkista vedeneristekerroksen lujuus ja lisää massaa ohuisiin tai huokoisiin kohtiin ja anna kuivua.

Seinän vedeneristekerroksen paksuuden tulee olla vähintään 0,4 mm. VEESTOPP-massan lopullisen kuivumisen jälkeen voi aloittaa laatoituksen.

KUIVUNEEN KERROKSEN SUOJAUS

Vältä kävelyä äsken levitetyn vedeneristemassan päällä. Vedeneristekerrokseen ei voi tuottaa reikiä tai vaurioita tai vääntää sen lävitse ruuveja. Vahingoittuneet pinnat tulee korjata 5 cm:n limityksellä ennen laatoitusta.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS

Pese työvälineet ennen massan kuivumista vedellä. Massan kuivuttua tahroja voi poistaa mekaanisesti.

TUOTTEEN SÄILYTYS JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tuote säilyy kuivassa paikassa, 8...30 °C:n lämpötilassa, suljetussa alkuperäispakkauksessa 36 kk valmistuspäivästä.

Suojaa jäätymiseltä! Kierrätä tyhjä pakkaus oikein.