

VEESTOPP

„VEESTOPP“ yra paruošta naudoti pluoštu sutvirtinta hidroizoliacinė mastika drėgnoms patalpoms, skirta dengti paviršių prieš klojant sienų ir grindų plyteles. Išdžiūvusi mastika „VEESTOPP“ suformuoja elastingą, nelaidų vandeniui ir plyšius uždengiantį sluoksnį. Ant išdžiūvusio izoliacinio sluoksnio galima kloti dangą. Gaminys yra vandeningas, džiūdamas neišskiria kenksmingų junginių.

PASKIRTIS

„VEESTOPP“ mastika naudojama vonios kambariuose, saunose ir kitose drėgnose patalpose prieš klijuojant sienų ir grindų plyteles hidroizoliaciniam sluoksniui suformuoti, kad vanduo ir drėgmė nepatektų į pagrindo konstrukciją. Gaminys skirtas naudoti patalpose, tinka šildomosioms grindims. Netinka nuolat po vandeniu esančioms konstrukcijoms, pavyzdžiui, baseinams, taip pat konstrukcijoms, kurių temperatūra ilgą laiką būna didesnė kaip 80 °C.

PAVIRŠIAI IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Betonas, plytos, cementiniai lyginamieji mišiniai ir statybinės plokštės drėgnose patalpose. Pagrindas turi būti sausas, sugeriantis, neriebaluotas, neapdulkėjęs ir lygus. Oro, pagrindo ir gaminio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 10 °C, o santykinis oro drėgnis ne didesnis kaip 80 %. Darbo įrankiai – dažų volelis ir teptukas. Paviršiui su stiprinamuoju audiniu išlyginti galima naudoti mentelę. Prieš naudojimą „VEESTOPP“ gerai išmaišykite.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišiklio tipas – SBR
Spalva – šviesiai mėlyna
Džiūvimo greitis – apie 2 val. pirmas sluoksnis, apie 6 val. antras sluoksnis (23 °C, 50 % sant. drėgn.)
Tankis – 1,35 kg/l
Darbinė temperatūra – 10–25 °C (oras, paviršius, gaminys)
Sąnaudos – grindims: 1,1 kg/m² (0,8 l/m²), sienoms 0,8 kg/m² (0,6 l/m²) dengiant dviem sluoksniais
Maks. plyšių plotis – 1,5 mm

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Netolygias vietas, ertmes ir įtrūkius reikia užpildyti ir nušlifuoti. Visas medžiagas, kurios gali mažinti sukibimą, tokias kaip išdžiūvęs cemento pienas, dulkės, klijų ir dažų likučiai, reikia pašalinti.

„VEESTOPP“ tepkite ant viso paviršiaus ir palikite džiūti iki 2 val. arba tol, kol gaminio spalva patamsės.

Ant apdorojamo paviršiaus užtepkite antrą „VEESTOPP“ sluoksnį ir palikite džiūti mažiausiai 6 valandas. Patikrinkite hidroizoliacinio sluoksnio stiprumą ir užtepkite daugiau mastikos ant plonai padengtų ar porėtų vietų ir palikite džiūti. Sienų hidroizoliacinio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,4 mm. „VEESTOPP“ sluoksniui visiškai išdžiūvus, galima pradėti klijuoti plyteles.

IŠDŽIŪVUSIO SLUOKSNIO SAUGOJIMAS

Venkite vaikščioti ant šviežiai padengto hidroizoliacinės mastikos sluoksnio. Hidroizoliacinio sluoksnio negalima pradurti, pažeisti ir pradurti sukant sraigtus. Prieš pradėdant plytelių klojimo darbus, pažeistus paviršius reikia pataisyti 5 cm pločio sluoksniu.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Kol mastika neišdžiūvo, įrankius plaukite vandeniu. Mastikai išdžiūvus, jos dėmes galima pašalinti mechaniškai.

GAMINIO LAIKYMAS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Laikymo trukmė sausoje vietoje +5–30 °C temperatūroje, uždarytoje originalioje pakuotėje, yra 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Saugoti nuo užšalimo! Tuščią pakuotę utilizuoti.