

SOOJUSTAV KER GKROHV

Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiiga

SOOJUSTAV KER GKROHV

Töötamiseks käsitsi ja krohvipritsiiga

KOOSTIS

Kerge täiteaine, paekivijahu, kvartslüü. Sideaineks tsement, polümeerid ning töötlemist hõlbustavad lisandid. Kivinenud segu toon valge.

KASUTATAKSE

Erinevatest mineraalsetest ehitusmaterjalidest seinte tasandamiseks, krohvimiseks. Vanade krohvipindade parandamiseks. Sise-ja välistöödeks.

ALUSPIND

Sobivad kergbetoon, tellis, keramsiit, betoon, vana krohv ja teised niiskuskindlad pinnad. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuva. Aluspinna naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolmu ja eelnevad mitteriiskuskindlad tasanduskihid tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisse. Lisada vett 28-30% segu kaalust. (4,2 – 4,5 liitrit 15 kg koti kohta) Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni. Lasta segul veidi seista ja segada veel kord. Sobilik töötemperatuur +5° kuni +30°. Valmissegutatakse ca 2 tundi.

TÖÖTAMINE SEGUGA

Väga kuivi ja poorseid pindu niisutada enne krohvimist. Segu kantakse pinnale käsitsi või segupritsiiga. Ühe krohvikihiki paksus 5-30 mm. Segu tasandatakse kasutades rihtlatte, hõõruteid või silureid. Tardumis ja töötlemisaeg seinal sõltub aluspinna veeimavusest, kihi paksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Värskest krohvitud pindu on soovitatav kaitsta liiga kiire kuivamise ja külma eest. Enne järgmise krohvikihiki seinal kandmist peab olema eelnev kiht kuivanud. Krohvitud pinnad on värvitavad pärast täielikku kuivamist.

TEHNILISED ANDMED

Kivinenud krohvisegu survetugevus mitte vähem kui 5 MPa EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt. Veeauru läbilaskvustegur $\mu \leq 15$ EVS- EN 1015-19 nõuete kohaselt. Nakketugevus $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ Soojusjuhtivus T 2 EVS-EN 998-1:2010 nõuete kohaselt. Kuivtihedus $\leq 1000 \text{ kg/m}^3$ EVS-EN 1015-10 nõuete kohaselt. Tuletundlikkus A1 (mittepõlev). Orienteeruv kulu ca 12-15 kg ühe ruutmeetri krohvimiseks 1 cm kihiga.

PIIRANGUD - SÄILITAMINE

Töötamisel peab aluspinna, krohvi ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis. Segupulbri säilimisaeg 1 aasta.