

SOOJUSTAV KERGKROHV

SILTINĀMS VIEGLAIS APMETUMS

Darbam ar rokām un apmetuma smidzinātāju

SASTĀVS

- Viegla pildviela, kaļķakmens milti, kvarca smiltis. Saistviela ir cements, polimēri un apstrādi atviegllojošas piedevas.
- Sacietējuša maisījuma tonis ir balts.

IZMANTO

- Dažādu minerālu būvmateriālu sienu izlīdzināšanai, apmešanai.
- Veco apmesto virsmu labošanai.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.

PAMATNE

- Piemērots ir vieglbetons, ķieģelis, keramzīts, betons, vecais apmetums un citas mitrumizturīgas virsmas.
- Pamatnei jābūt tīrai, cietai un bez putekļiem.
- Vielās, kuras pasliktina pamatnes saķeri, piemēram, nolibījusies krāsa, tauki, putekļi un iepriekšējās mitrumneizturīgās izlīdzināšanas kārtas ir jānoņem.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

- Nepieciešamo daudzumu maisījuma pulvera iebērt jaukšanas traukā.
- Pievienot ūdeni: 28-30 % maisījuma svara. (4,2 – 4,5 litri uz 15 kg maisu)
- Maisīt mehāniski vai ar rokām, līdz maisījums ir pilnībā samitrināts.
- Masai ļaut nedaudz nostāties, pēc tam vēlreiz samaisīt. Piemērota darba temperatūra ir +5° līdz +30°.
- Gatavā masa ir izmantojama apm. 2 stundas.

DARBS AR MAISĪJUMU

- Ļoti sausas un porainas virsmas pirms apmešanas ir jāsamitrina.
- Masa uz virsmas tiek uzklāta ar rokām vai smidzinātāju. Vienas apmetuma kārtas biezums 5-30 mm. Maisījums tiek līdzināts, izmantojot izlīdzināšanas lates, rīvdēļus vai nogludinātājus.
- Sacietēšanas un apstrādes laiks uz sienas ir atkarīgs no pamatnes spējas absorbēt ūdeni, kārtas biezuma, temperatūras un gaisa mitruma.
- Tikko apmestas virsmas ir ieteicams aizsargāt pret pārāk ātru žūšanu un aukstumu. Pirms nākamās apmetuma kārtas klāšanas uz sienas iepriekšējai kārtai ir jābūt pilnībā nožuvušai.
- Apmestās virsmas pēc pilnīgas nožūšanas ir krāsojamas.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Sacietējuša apmetuma maisījuma spiedes izturība ne mazāka kā 5 MPa atbilstoši EVS-EN 1015-11 prasībām.

Ūdens tvaika caurlaidības faktors $\mu \leq 15$ atbilstoši EVS-EN 1015-19 prasībām.

Saķeres stiprība $> 0,3 \text{ N/mm}^2$

Siltumvadāmība T 2 atbilstoši EVS-EN 998-1:2010 prasībām.

Materiāla blīvums $\leq 1\,000 \text{ kg/m}^3$ atbilstoši EVS-EN 1015-10 prasībām.

Degamība A1 (nedegošs).

Aptuvenais patēriņš apm. 12-15 kg viena kvadrātmetra apmešanai ar 1 cm kārtu.

IEROBEŽOJUMI – UZGLABĀŠANA

- Darba laikā pamatnes, apmetuma un telpas temperatūrai jābūt augstākai par + 5 °C
- Maisījuma pulveri maisos jāuzglabā sausā telpā.
- Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks ir 1 gads.