

KUIVLIIV 06,-2 mm

IŠDŽIOVINTAS IR SIJOTAS

SAUSAS SMĖLIS 0,6–2 mm

EN 13139:2002

PASKIRTIS:

**SMĖLIASRAUTĖS DARBAMS
SKIEDINIAMS RUOŠTI
STATYBŲ DARBAMS
GATVIŲ TRINKELIŲ SIŪLĖMS UŽPILDYTI
UŽPILDOMASIS SMĖLIS
NAMŲ SODUI
FILTRAVIMO SMĖLIS**

TECHNINIAI SMĖLIO DUOMENYS

- Smėlio grūdelių dydis 0,6–2 mm
- Barstymo tankis 1,48 Mg/m³
- Smulkumo modulis FM pagrindu 3,41
- Smėlyje nėra organinių junginių.

LAIKYMAS

- Sausą smėlį laikyti popieriniuose maišuose sausomis sąlygomis.
- Sausą smėlį galima laikyti neribotą laiką.