

PUNANE AHJUSEGU

RAUDONAS KROSNIŲ MŪRIJIMO

MIŠINYS

Malkomis kūrenamo žaizdro, dūmtraukio, krosnies ir židinio iš degtų plytų mūrijimui.

SAVYBĖS

- Geros kokybės molinis mišinys, plastiškas, su karščiu atspariaus prietais.

SUDĒTIS

- Malkomis kūrenamų žaizdrų, židinių, krosnių ir dūmtraukių mūrijimui. Krosnių dėjimui.
- Tinka darbui su molinėmis plytomis uždarose patalpose.

PARUOŠIMAS DARBU

- Reikiama miltelių kiekį įberti į maišytuvą arba maišymui skirtą indą.
- Įpilti 24-26 % vandens (6-6,5 litrų vandens 25 kg maišui).
- Gerai mechaniskai arba rankomis išmaišyti, kol visas mišinys sušlaps.
- Leisti mišiniui 10-15 minučių pastovėti, po to vėl išmaišyti.
- Paruoštą mišinį galima naudoti 3 valandas.

DARBŲ SU MOLINĖMIS PLYTOMIS ATLIKIMO PATARIMAI

- Mūrijant degtas molines plytas mišinio sluoksnio storis normaliomis sąlygomis 8-10 cm.
- Sumūrytų plytų siūles rekomenduojama rievėti.
- Norint spalvinių plyšių, reikia tarp plytų palikti 10 mm gylio siūlę, kurią vėliau užpildyti norimos spalvos UNINAKS mišiniu.
- Sumūrytų krosnių ir židinių kūrenimą pradėti palaipsniui, nuo mažos ugnies.

APRIBOJIMAI

- Dirbant su krosnių mūrijimo mišiniu, plytų, mišinio ir oro temperatūra turi būti virš +1°C.
- Nesukietėjės mišinys, ką tik sumūrytos krosnys ir židiniai neturi užšalti.
- Vengti, kad mišinys patektų į akis ar kvépavimo takus.

LAIKYMAS

- Mišinio miltelius laikyti maiše sausoje patalpoje.
- Laikymo terminas normaliose sąlygose - 12 mėn.

SUVARTOJIMAS

- 25 kg maišo pakanka 25-30 vidutinio dydžio plytų sumūrijimui.
- Mūrijant koklius, mišinio suvartojimas priklauso nuo koklių dydžio ir formos.