

Uninaks AS, uninaks@uninaks.ee
Valuste tee 1, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond,
90303

KATSEPROTOKOLL NR 1235/25

30.05.2025

Lk 1/1

Tellija: Uninaks AS – Gert Piksar

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt	-	Laborisse toomise aeg ja tooja
Võtmise koht	-	05.03.2025 10:35,
Võtmise aeg ja võtja		Gert Piksar, Uninaks AS
01.03.2025 ,		Labori reg nr
- , -		0403
Proovi tähistus		
KVB2 01.03.25		

Katsetamine ja tulemused Külmakindlus määrati standardi EVS 814:2020 kohaselt.

Prk. Tähis		Murenenud materjali kogus tsüklitel S_n , kg/m ²				
		7	14	28	42	56
1	Kokku n tsüklil:	0,00	0,01	0,01	0,02	0,06
2	Kokku n tsüklil:	0,00	0,01	0,01	0,02	0,06
3	Kokku n tsüklil:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03
Proovi keskmine tsüklitel kokku:		0,00	0,01	0,01	0,02	0,05
28ts:	Murenemine:	tsementkivi		Tavapäratu ilming:		ei ole
56ts:	Murenemine:	tsementkivi		Tavapäratu ilming:		ei ole
Külmutusaine:				3% NaCl		
Katse algus:		02.04.2025		S_{56}/S_{28} :		5,00

Amet Labori peaspetsialist

Nimi Marko Jaaksaar

/allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud andmete õigsuse eest. Protokollis osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle.

TEEDE TEHNOKESKUS AS

Väike-Männiku 26
11216 Tallinn, Eesti
Reg nr 10701123

Telefon: +372 677 1500
info@teed.ee
www.teed.ee