

## LUBJAPÕHINE VIIMISTLUSPAHTEL

# LUBIPAHTEL

## PARIM PAHTEL RENOVEERIMISEKS

**PAHTEL VANADE LUBIKROHVIPINDADE REMONDIKS  
SEINTE JA LAGEDE LÖPPVIIMISTLEMISEKS SISE-JA VÄLISTINGIMUSTES  
LAUSPAHTELDUSEKS JA PINNAPARANDUSTE TEGEMISEKS  
KIVINENUD PAHTLIPIND VÄRVITAV LUBIVÄRVIDE JA TEISTE VEEAURU LÄBILASKVATE  
VÄRVIDEGA**

### KOOSTIS

- Hüdrauliline lubi, hele paekivijahu ja teised looduslikud lisaained. Maksimaalne terasuurus pahtliil 0,2 mm.

### ALUSPIND

- Aluspinnaks sobib Lubikrohvi või muu mineraalse krohviga tasandatud pind. Samuti teised mineraalsed aluspinnad.
- Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, tolm, rasv tuleb eelnevalt eemaldada. Kuivi aluspindu on soovitatav niisutada enne pahteldamist.

### ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus pahtlipulbrit kallata segamiskoosse.
- Lisada 40-42 % puhast vett (20 kg kotile 8-8,4 l).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni. Valmissegu kasutatav kuni 6 tundi.

### PAHTELDAMINE, VIIMISTLEMINE

- Ühe pahtlikihi paksus 1-3 mm. Paksemasse pahtlikihti võivad tekkida mikropraod. Enne järgmise pahtlikihi pealekandmist anda eelneval kuivamisaega vähemalt 24 tundi. Lubipahtel on kergelt lihvitav liivapaberiga. Pahtlipinda ei tohi värvida enne selle lõplikku kuivamist. Lõpliku kuivamise aeg sõltub pahtlikihi paksusest ja keskkonna temperatuurist (kindlasti üle 10 ööpäeva). Värvadena kasutada suure veeaurujuhtivusega värve nagu lubi, silikaat- ja silikoonvärvid. Vale värvivalik võib rikkuda kogu töö.

### LUBIPAHTLI OMADUSED

Pahtlisegu suurimad osad	0,2 mm
Toon	lubivalge
Ühe pahtlikihi paksus pinnal	1-3 mm
Kasutamisaeg pärast vee lisamist	kuni 6 tundi
Kuivanud Lubipahtli veeauru difusiooni takistustegur $\mu < 3$	(2 mm pahtlikihi korral)

### PIIRANGUD

- Pahteldamisel peab olema aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur üle + 5<sup>o</sup> C.
- Värskest pahteldatud pindu kaitsta vihma ja otsese päikesepaiste eest. Vältida värske pahtlikihi külmumist. Kasutada vaid puhast läbipaistvat seguvett.
- Kuivsegu sisaldab ohtralt kustutatud hüdraulilist lupja. Segu sattumisel silma või nõrgale limaskestale pesta segu koheselt maha puhta veega ja tüsistuste tekkimisel pöörduda arsti poole.

### KULUNORM PAHTELDAMISEL

- Lauspahteldusel kulub keskmiselt 1,1 kg pahtlit 1 m<sup>2</sup> pinna pahteldamiseks, 1 mm kihina.

### SÄILITAMINE

- Kottides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.
- Pahtlipulbri säilivusaeg avamata originaalpakendis 24 kuud.