

Tellija: AS Uninaks

Forelli 11
10621 TALLINN

12.12.2017

Katseprotokoll N° 965/17

Lk.1/1

Tööülesanne: Müürimördi kuivsegu katsetamine.

Proovi kirjeldus: Müürimördi kuivsegu, tähistusega **Müürisegu M 100, 17.10.17, liin 07**.
Toodud laborisse 09.11.2017 tellija poolt 25 kg standardpakendis.

Katsetamine: EVS-EN 1015 nõuete kohaselt.

Veeslahustuvate kloriidide sisaldus määrati müürimördi kuivsegul EVS-EN 1015-17 nõuete kohaselt 2 keskmise analüütilise katseprooviga koguses \bar{a} 12 g, mis saadi kuivsegu käsitsipeenendamise ja järkjärgulise vähendamise teel. Katsetulemused on esitatud tabelis 1. Mördisegu ettenähtud näitajate määramiseks valmistati kuivsegust EVS-EN 1015-2 nõuete kohaselt tootja poolt ettenähtud vesi-kuivseguteguriga $w = 0,15$. Segu segamiseks kasutati EVS-EN 196-1 kohast segistit ja tootja poolt ettenähtud segamisrežiimi (segamine 1,5 min + ooteaeg 3 min + segamine 1 min). Segu konsistents - valgustus määrati raputuslaual EVS-EN 1015-3 nõuete kohaselt ja see oli **146** mm. Kivistunud mördi survetugevuse määramiseks vormiti mördisegust EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt 3 katsekeha-prismat mõõtmetega 40x40x160 mm. Katsekehad kivistati temperatuuril (20 ± 2) °C ja suhtelisel niiskusel (95 ± 5) % 2 päeva vormis ja seejärel 5 päeva vormist vabastatult ning edasi 21 päeva temperatuuril (20 ± 2) °C ja suhtelisel niiskusel (65 ± 5) %. Kivistunud mördi survetugevus määrati EVS-EN 1015-11 nõuete kohaselt. 28 päeva kivenud ja seejärel poolitatud katsekehadel. Katsetulemused on esitatud tabelis 2.

Katsetulemused:

Tabel 1: Müürimördi kuivsegu, tähistusega Müürisegu M 100, 17.10.17 vees lahustuvate kloriidide sisaldus EN 1015-17

Analüütilise proovi valmistamise kuupäev	Katsetamise kuupäev	Vees lahustuvate kloriidide sisaldus massi järgi, %		
		üksik		keskm.
27.11.17	27-28.11.17	0,019	0,017	0,018

Tabel 2: Müürimördi kuivsegust, tähistusega Müürisegu M 100, 17.10.17 kivistunud mördi survetugevus EVS-EN 1015-11

Valmistamise kuupäev	Katsetamise kuupäev	Katsekehade vanus, päeva	Survetugevus, N/mm ²	
			üksik	keskm.
14.11.17	12.12.17	28	16,30	16,35
			16,55	16,25
			15,90	16,05
			16,2	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud kuivseguproovi kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.