

SILER - 3

TSEMENDIL JA POLÜMEERIDEL PÕHINEV POLÜMEERNE VIIMISTLUSKROHV

Krohvi põhitoonid hall ja valge. Tellimisel toodetakse mineraalsete pigmentidega toonitud krohvi UNINAKS värvipaleti alusel.

Vastava tooni märged on kotil.

NB! Toonitud müürisegu tehakse ainult ette tellimise alusel.

KASUTAMINE

- Pritskrohvina krohvipritsi seinale kandmiseks.
- Käsitsi krohvimiseks terassiluritega.
- Krohvitöödel sees- ja väljas. Kuivades, niisketes ja märgades tingimustes.

ALUSPINNAD

- Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, kivipinnad, eelnevalt krohvitud pinnad ja teised krohvimiseks sobivad mineraalsed pinnad.
- Siler- 3 on pritskrohv, mida saab edukalt kasutada UniTherm soojustussüsteemis viimistluskrohvina.
- Aluspind peab olema puhas, piisavalt kõva ja tolmuvaba. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained
- nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasanduskihid tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Valada segamismõõdu puhast leiget vett
- 17 - 22% (4,25 - 5,5 liitrit 25 kg kotile).
- Lisada vajalik kogus segupulbrit.
- Segada hoolikalt segumikseriga kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul seista mõned minutid ja segada kergelt uuesti.
- Valmissegatud krohvisegu on kasutatav kuni
- 4 tundi.

KROHVIMINE

- Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitatav eelnevalt niisutada.
- Nõrku aluspindu töödelda Uninaks SÜVAIMMUTUSKRUNDIGA.
- Krohvipritsi kasutades katta kinni ukse- ja aknaavad ning teised pinnad, kuhu pritskrohv ei tohiks sattuda.
- Kasuta sobiliku võimsuse ja düüsiga krohvipritsi.
- Tee proovitöö enne esinduspindade katmist.
- Parima tulemuse saavutamiseks, kui katad pindu 2 korda.
- Esimesel kihil lase kuivada vähemalt ööpäev enne teistkordset krohvimist.
- Käsitsi krohvimisel kantakse segu seinale terassiluritega.
- Normaalse ühe segukihi paksus seinal on 4- 8 mm, osalisel krohvimisel kuni 1 cm.

KIVINEMINE

- Ühe krohvikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, keskkonna niiskusest ja temperatuurist.
- Enne järgmise krohvikihi pealekandmist peab eelnev krohviikiht olema kuivanud vähemalt ööpäev.
- Eriti kuivades tingimustes on soovitatav krohvitud seinad niisutada enne krohvimist ja krohvimise järgselt 2-3 päeval.
- Kivinenud pinnad on hästi värvitavad mineraalsetele pindadele sobilike värvidega.

PIIRANGUD

- Krohvimisel ja ööpäev pärast krohvimist peab aluspinna, krohvi ja keskkonna temperatuur olema üle +5 °C.
- Värskest krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse ja vihma eest.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardilt.

KULUNORM KROHVIMISEL

- 1 m² krohvimiseks 5 mm paksuse krohvikihiga kulub ca 6- 7 kg segupulbrit

SÄILITAMINE

- Segupulbri säilimisaeg originaalpakendis ja kuivas keskkonnas üks aasta.